



BORACOL 10_3Bd PUUNSUOJA-AINE PT8

Markkinoiden tehokkain puunsuoja-aine, jonka vaikutus perustuu boorisuolaan. Estää homeen, sinistäjäsienen, levän sekä sammaleiden kasvun.

Boracol 10_3Bd veneiden tiikkikansien/osien levä- ja homeongelmien ehkäisemiseksi suosittelemme seuraavaa käsittelyä.



1. Puhdista pinnat ensin liasta, levästä ja homeesta.
2. Suojaa alumiiniosat
3. Levitä Boracol 10_3Bd siveltimellä tai harjalla. Voidaan levittää kostealle pinnalle.
4. Anna vaikuttaa vähintään 24 h niin ettei käsitelty pinta altistu sateelle. Mutta mitä pidempään, niin sitä parempi. Tämän jälkeen kannen voi varovaisesti pestä. Lopputuloksena vaalean harmaa pinta.

Käsittelyä voidaan tietysti käyttää myös muiden puulajien kuin tiikin käsittelyyn.

Hallberg Rassy Warf suosittelee Boracol 10_3Bd käsittelyä veneiden tiikkikansille.

