

Korkealaatuinen, luonnon raaka-aineista valmistettu liuotinvapaa täysmatta sisämaali. MARIL-maali on hyvin peittävä ja omaa hyvän tarttuvuuden useimmille alustoille. Maali muodostaa kestävä ja hengittävän pinna. Soveltuu katto- ja seinämaaliksi entisöintikohteissa sekä asuinhuoneistoissa.

Maril kestää pesua hyvin ja se on todella peittävä, sekä se omaa hyvän pysyvyyden. Maril on helppolevitteinen ja se tuoksuu perinteisille maaleille. Se säätelee kosteutta, sekä on vapaa hiilivedyistä ja liuottimista.

KÄYTTÖTIEDOT

Kohteet	Sisäseinät ja katot. Puu-, tiili-, rappaus-, Stucco, betoni-, rakennuslevy- ja tapettipinnat sekä aiemmin dispersio/lateksimaaleilla maalatut pinnat.
Työtapa	Sively, telaus tai ruiskutus. Työvälineiden pesu heti maalauksen jälkeen vedellä ja saippualla.
Riittoisuus	n. 6 - 8 m ² / litra.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 2 tunnissa ja uudelleen maalattavissa 6-8 tunnin kuluttua olosuhteista riippuen. Pestävissä n. 1 kk:n jälkeen (DIN 28 pv).

TEKNISET TIEDOT

Sideaine	AQUALIN-pellavaöljyemulsio.
Pigmentit	Titaanioksidi.
Ohenne	Vesi.
Kiiltoaste	Täyshimmeä.
Värisävyt	Valkoinen ja sävytys SAX- ja NSC-värikarttojen mukaan.
Täyteaine	Liitu, kalkkikivi, dolomiitti, liuotinvapaa kalsium-koboltti-zirkonium kuivike. Synteettiset paksuntimet sekä Bergamont-öljy
Tiheys	n. 1,45kg / dm ³ .
Viskositeetti	n. 1100 mPa.s
Kuiva-ainepit.	n. 56 % painosta
VOC g/ltr	2 g/ltr.
Astiakoko	2,5, 5 ja 10 litraa kierrätettävissä astioissa.

Varastointi Ei saa jäätyä, säilyy hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa väh. 1 vuoden.

Käyttöturvallisuus ITSESYTTYMISVAARA. Maalituotteen kostuttamat rätit, paperit, sienet ja trasselit syttyvät helposti itsestään. Ne on kostutettava vedellä ja kuivattava levitettynä paloturvallisessa paikassa TAI poltettava välittömästi paloturvallisessa paikassa. Ei lasten tai eläinten ulottuville

Valmistaja Aquamarijn, UP Ursa Paint; Alankomaat.

TYÖOHJEET

Pohjatyöt: Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas pölystä ja rasvasta. Maalattaessa lämpötilan on oltava yli + 10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.

1. Uudet käsittelemättömät pinnat

Esikäsittele imevät pinnat kuten rappaus, liitu jne Maril ohennettuna 10%. Esikäsittele erittäin imevät ja rapautuneet pinnat Impril-pohjusteella. Impril ei välttämättä muodosta kalvoa, jos se muodostaa niin hio pinta. Anna uuden rappauksen kuivua vähintään 3 viikkoa. Esikäsittele puupinnat liuotinhenteisellä Prelinillä.

2. Vanhat pinnat

Puhdista pinta pölystä ja rasvasta. Poista vauriitunut vanha maali. Käsittele paljaat pinnat kuin uudet pinnat. Eristä kosteus jäljet ja nikotiini tahrat liuotinhenteisellä Prelinillä.

3. Kuultokäsittely Maril-lasuurilla

Maalaus Maril-maalilla pinnan vaatimusten mukaisesti.

1 x Pigmentoitu Neburil-laseerausaine ohennettuna 2 -3 osaa vedellä

Muuta huomioitavaa:

Maril-maali soveltuu myös laseeraus pohjaksi. Kuulto- ja patinointipinnat tehdään tällöin Neburil-laseerausaineella ja veteen hierretyillä pigmenteillä. Pinta voidaan kuvioda halutulla tavalla, esim. sienellä tai harjaamalla.

Maril sisältää pellavaöljyä, jolla on tapana kellastua ajan kuluessa.



Kirjovärit Oy Suomi
Läkkisepäntie 22 00620 Helsinki
Puh. 020-780 9696 Fax. 020-780 9690
www.kirjovarit.fi