

NOVALIS FERREMICACEO

VESIOHENTEINEN METALLISTRUKTUURIMAALI SISÄLLE JA ULOS. SUOJAA METALLIA RUOSTUMISELTA JA SÄÄNRSITUKSILTA. SOVELTUU METALLISEN ANTIIKKIEFEKTIN LUOMISEEN LÄHES KAIKILLE PINNOILLE KUTEN METALLIT, MUOVI, MELAMIINI, PUU YM. **HINTA PER M2 = N. 18,00 €**

/ OVH

A	ESIKÄSITTELY RUOSTEISELLE PINNALLE RUST CONVERTER- RUOSTEENMUUNNIN	<u>MENEKKI:</u> N. 20 M2/L <u>ASTIA:</u> 1 LTR=20 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN <u>TELA:</u> VAAHTOMUOVITELA <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU HVLP (SUUTIN 0,8-1,35 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS <u>OHJE:</u> LEVITÄ JA ANNA VAIKUTTA 2-3 TUNTIA KUNNES VÄRI ON MUUTTUNUT TUMMAN RUSKEAKSI. EI SAA MAALATA PÄÄLLE TÄNÄ AIKANa
B	POHJAMAALI RUOSTUVILLE METALLEILLE ANTI-RUST POHJAMAALI	<u>MENEKKI:</u> N. 6 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 0,75 L = N. 5 M2 2,25 L = N. 14 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, TASOITTAJA <u>TELA:</u> MOHAIR, VAAHTOMUOVI <u>RUISKU:</u> (SUUTIN 1,3-1,7 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS SIVELLIN JA TELALEVITYKSENÄ, RUISKUUN 5-10 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASAISESTI JA ANNA KUIVUA 4-6 TUNTIA ENNEN PÄÄLLEMAALAUSTA
C	POHJAMAALI ALUMIINILLE, SINKILLE, PVC:LLE, MELAMIINILLE, PUULLE YM SPECIAL PRIMER- POHJAMAALI	<u>MENEKKI:</u> N. 10 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 0,75 L = N. 8 M2 2,25 L = 23 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, TASOITTAJA <u>TELA:</u> MOHAIR, VAAHTOMUOVI <u>RUISKU:</u> (SUUTIN 1,3-1,7 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> SIVELLIN JA TELALEVITYKSENÄ N. 5 % VEDELLÄ, RUISKUUN 5-10 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASAISESTI JA ANNA KUIVUA 4-6 TUNTIA ENNEN PÄÄLLEMAALAUSTA
D	METALLIEFEKTI-MAALI SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN NOVALIS FERREMICACEO	<u>MENEKKI:</u> N. 3 M2/L 2 KERRAN KÄSITTELYNÄ <u>ASTIAKOKO:</u> 0,75 L = N. 3 M2 2,25 L = N. 7 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, TASOITTAJA <u>TELA:</u> MOHAIR, VAAHTOMUOVI <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU (SUUTIN 2-2,5 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS SIVELLIN JA TELALEVITYKSENÄ, RUISKUUN 10-15 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASAISESTI 2 KERROSTA JA ANNA KUIVUA 4-5 TUNTIA ENNEN UUELLEENMAALAUSTA
E	SUOJALAKKA ULKOPINNOILLE JA SISÄLLÄ MEKAANISTA KULUTUSTA VAATIVILLE PINNOILLE IRON PROTECTION- LAKKA	<u>MENEKKI:</u> N. 12 M2/L KERTALEVITYS <u>ASTIAKOKO:</u> 0,75 L = N. 9 M2 2,25 L = 27 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, TASOITTAJA <u>TELA:</u> MOHAIR, VAAHTOMUOVI <u>RUISKU:</u> (SUUTIN 0,8-1,3 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS SIVELLIN JA TELALEVITYKSENÄ, RUISKUUN 5-10 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASAISESTI 1-2 KERROSTA JA ANNA KUIVUA 6 TUNTIA ENNEN UUELLEEN LAKKAUSTA