

# OTTOCENTO

VESIOHENTEINEN SAMETTIFEKTIMAALI SISÄKÄYTTÖÖN. NÄYTTÄVÄ TEHOSTEPINTOJEN MAALI, HELPPO TOTEUTTAA TYÖSAUMATTOMASTI ISOJAKIN PINTOJA. KESTÄÄ NORMALIA PUHDISTUSTA HYVIN, LISÄÄ KESTÄVYYTTÄ IGROLUX TAI WATINSLUX LAKOILLA. **HINTA PER M2 = N. 15,00 € / OVH (SUPERCOLOR, OTTOCENTO)**

A	ESIKÄSITTELY TARVITTAESSA HYVIN IMEVÄT PINNAT <b>IL PRIMER- POHJUSTEELLA</b>	<u>MENEKKI:</u> N 15 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 LTR=15 M2 2,5 L = 35 M2 4 L = 60 M2 14 L = 210 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> MAALIHARJA <u>TELA:</u> ALUSTAN KARKEUDEN MUK <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU HVLP (SUUTIN 1,7 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> 50-100 % VEDELLÄ ALUSTA IMEVYYDESTÄ RIIPPUEN (RAPPAUS 100 % / MAALIPINTA 50 % <u>OHJE:</u> LEVITÄ JA ANNA KUIVUA 6 TUNTIA ENNEN PINTAKÄSITTELYÄ
B	1. KÄSITTELY POHJAMAALAUUS <b>SUPERCOLOR OTTOCENTO VÄRKARTAN MUKAAN</b>	<u>MENEKKI:</u> N 10 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 LTR=10 M2 2,5 L = 25 M2 4 L = 40 M2 14 L = 140 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, TASOITTAJA <u>TELA:</u> LYHYTNUKKAINEN <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU HVLP (SUUTIN 1, 7 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> 50-70 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASAISESTI JA ANNA KUIVUA 4- 6 TUNTIA ENNEN PINTAKÄSITTELYÄ
C	2. KÄSITTELY <b>OTTOCENTO VELLUTO EFEKTI</b>	<u>MENEKKI:</u> N. 7 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 L = 7 M2 5 L = 35 M2	TYÖVÄLINEET INOX-LASTA NROT. 112, 113, 114	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS <u>OHJE:</u> LEVITÄ OTTOCENTOA INOX-LASTALLA RISTIKKÄISIN LIIKKEIN, ETENE MUUTAMA M2 KERRALLAAN JA PALAA SILOTTAMAAN AIEMMIN LEVITETTY OTTOCENTO KEVYESTI TASATEN PAKSUMPIA KOHTIA . TYÖSAUMOISTA EI TULE HELPOSTI VAAN JO KUIVAHTANEEN PÄALLE VOI MENNÄ LASTALLA.
D	3. KÄSITTELY <b>OTTOCENTO IMPERIAL EFEKTI</b>		TYÖVÄLINEET <u>TELA:</u> PALLAS-MAALITELA TAI MOHAIR / VAAHTOMUOVITELA SÄÄMISKÄLEIMASIN NR 103	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> 50 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> MAALAA MAHDOLLISIMMAN TASAINEN KERROS TELALLA JA ANNA KUIVUA 3-4 TUNTIA JA TOISTA TELAMAALAUUS KUTEN EDELLÄ LEVITÄ SITTEN POHJAN <b>SUPERCOLOR</b> VÄRIÄ SÄÄMISKÄLEIMASIMELLA OTTOCENTO MAALIN PÄALLE
E	4. KÄSITTELY <b>OTTOCENTO DAMASCO EFEKTI</b>		TYÖVÄLINEET <u>TELA:</u> PALLAS-MAALITELA TAI MOHAIR / VAAHTOMUOVITELA LUONNONSIENI	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> 50 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> MAALAA MAHDOLLISIMMAN TASAINEN KERROS TELALLA JA ANNA KUIVUA 3-4 TUNTIA JA TOISTA TELAMAALAUUS KUTEN EDELLÄ LEVITÄ SITTEN POHJAN <b>SUPERCOLOR</b> VÄRIÄ LUONNONSIENELLÄ OTTOCENTO MAALIN PÄALLE