



Sax OekoSil aussen

(mineraalinen, vesiohenteinen 1 K silikaattijulkisivumaali, jossa orgaanisia lisäaineita)

Käyttökohteet ja käyttötarkoitus OekoSil on erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä julkisivumaali. Tämän ansiosta se on omiaan rakennuksiin, jotka ovat kosteudelle alttiina. Vesilasi (sidosaine) reagoi alustan kanssa kemialliseksi sidokseksi. Kun vesilasi-sidosaine reagoi hitaasti ilman hiilidioksidin kanssa, tapahtuu jatkuvaa jaloliintumista, joka saa aikaan itsepuhdistavan ominaisuuden. Sen vuoksi maali on suosittu vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla. OekoSil soveltuu kaikille käsittelemättömille ilmakehille, mineraalisille laasteille, betonille, kalkkihiiekkakivelle sekä muille vastaaville mineraalipinnoille ja vanhoille mineraalimaalipinnoille.

Värisävyt	Valkoinen, täysvärisävyt Sax-värikartan mukaan tai mallin mukaan
Pakkaus	Kertakäyttöastia 23 kg
Varastointi	Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäisastioissa 12 kuukautta. Säilytyslämpötila + 2 °C - + 30 °C, suojattava suoralta auringon paisteelta ja pakkaselta.

DIN-

testituloksia	Tiheys	(g/cm ³)	=	1,52
	Kuiva-ainepitoisuus	(M - %)	=	58,0
	pH (10 % liuos)	(1)	=	10,8
	Peittokyky dY (200 µm märkä)	(%)	=	99,6
	Kirkkausaste Y	(%)	=	92,8
	Kiiltoaste (60 ° kulma)	(1)	=	2,4
	Vesihöyryn läpäisevyys	(m)	=	0,04

Riittoisuus	N. 250 g/m ² – kertasively
Ohenne	OekoSil Grund
Sävytys	Sax OekoSil täysvärit kaikissa sekoitussuhteissa.
Työtapa	Sivellin, tela ja airless-ruisku.
Pohjatyöt	Alustan täytyy olla kuiva ja puhdas. Alustalla ei saa olla rasvaa, pölyä eikä muita epäpuhtauksia. Vältettävä työskentelyä suorassa auringonvalossa ja sateella.
Maalausolosuhteet	Yli + 5 °C
Päällemaalaus	N. 12 tunnin kuluttua
Työvälineiden puhdistus	Heti käytön jälkeen vedellä.



Käsittely-yhdistelmät

1. Uudet tai käsittelemättömät pinnat

- 1.1 1 x OekoSil-Grund
- 1.2 1 x OekoSil ohennettuna n. 5 % OekoSil Grund-pohjusteella
1 x OekoSil ohentamattomana

2. Vanhat kalkki- tai mineraalimaalipinnat

- 2.1 1 x OekoSil-Grund
- 2.2 1 x OekoSil ohennettuna n. 5 % OekoSil Grund-pohjusteella
1 x OekoSil ohentamattomana

Huomioitavaa Lasi, luonnonkivi, klinkkeri, alumiinipinna yms. peitettävä huolella. Roiskeet pestävä heti.

Työturvallisuus Iho- ja silmäkosketusta on varottava käyttämällä suojahansikkaita ja suojalaseja. Roiskeet iholta pestävä heti vedellä. Mikäli maaliroskeita pääsee silmiin, on ne heti huuhdeltava runsaalla vedellä. Tarvittaessa otettava yhteys lääkäriin.

Kuljetusohjeet Ei erikoismerkintöjä.

Kierrätys Maalijäte käsiteltävä ongelmajätteinä. Maalia ei saa päästää viemäriin eikä kaataa maaperään tai vesistöön. EY-jäteavain 08 01 20

Tiedotteen julkaisupäivä 14. kesäkuuta 2006 (Sax)

Tämän tuoteselostuksen tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan laajoihin ja pitkäaikaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin ja ovat sellaisenaan neuvoa-antavia.