

PALLAS

VESIOHENTEINEN SILKKIEFEKTIMAALI SISÄKÄYTTÖÖN. NÄYTTÄVÄ TEHOSTEKENTTIEN JA ESIM
PILAREIDEN SILKKIMÄINEN HELMIÄISEFEKTIMAALI. SOVELTUU HYVIN MYÖS. HUONEKALUJEN
TEHOSTEMAALIKSI TAI "RAITATAPETIN" TEKOON. **HINTA PER M2 = N. 22,00 € / OVH**
(SUPERCOLOR,PALLAS)

A	ESIKÄSITTELY KÄSITELTÄESSÄ ESIM SINKKI- JA LAMINAATTI- TAI MUITA IMEMÄTTÖMIÄ PINTOJA NOVALIS SPECIAL PRIMER	<u>MENEKKI:</u> N 10 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 0,75 LTR=8 M2 2,5 L = 25 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, TASOITTAJA <u>TELA:</u> MOHAIR, VAAHTOMUOVI <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU HVLP (SUUTIN 1,7 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> SIVELLIN JA TELALEVITYKSENÄ N. 5 % VEDELLÄ, RUISKUUN 5-10 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASAISESTI JA ANNA KUIVUA 4-6 TUNTIA ENNEN PÄÄLLEMAALAUSTA
B	1.KÄSITTELY POHJAMAALAUUS SUPERCOLOR PALLAS VÄRKARTAN MUKAAN	<u>MENEKKI:</u> N 10 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 LTR=10 M2 2,5 L = 25 M2 4 L = 40 M2 14 L = 140 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, TASOITTAJA <u>TELA:</u> LYHYTNUKKAINEN <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU HVLP (SUUTIN 1,7 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> 50-70 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASAISESTI JA ANNA KUIVUA 4- 6 TUNTIA ENNEN PINTAKÄSITTELYÄ
C	2. KÄSITTELY PALLAS RUISKU- MAALAUKSENA	<u>MENEKKI:</u> N. 3 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 L = 3 M2 5 L = 15 M2	TYÖVÄLINEET <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU HVLP (SUUTIN 1,7 MM) (PAINE 2,5- 3 BAR)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> 10-20 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> RUISKUTA ENSIN SIVUSUUNNASSA VASEMMALTA OIKEALLA SUUTIN PYSTYASENNOSSA JA SITTEEN YHTÄJAKSOISESTI PYSTYSUUNNASSA SUUTIN VAAKA-ASENNOSSA YLHÄÄLTÄ ALAS. ANNA KUIVUA 3-4 TUNTIA JA TOISTA RUISKUMAALAUUS KUTEN EDELLÄ.
D	3. KÄSITTELY PALLAS TELA- MAALAUKSENA	<u>MENEKKI:</u> N. 3 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 L = 3 M2 5 L = 15 M2	TYÖVÄLINEET <u>TELA:</u> PALLAS-MAALITELA TAI MOHAIR / VAAHTOMUOVITELA	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> 10-20 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> MAALAA MAHDOLLISIMMAN TASAINEN KERROS TELALLA JA ANNA KUIVUA 3-4 TUNTIA JA TOISTA TELAMAALAUUS KUTEN EDELLÄ
E	4. KÄSITTELY SUOJALAKKAUS IGROLUX TAI WATINSLUX	<u>MENEKKI:</u> N 6 M2/L 2 KERTAA <u>ASTIAKOKO:</u> 0,75 LTR=5 M2 2,5 L = 15 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, TASOITTAJA <u>TELA:</u> MOHAIR, VAAHTOMUOVI <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU HVLP (SUUTIN 1,3-1,7 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS / MAX 10 % VEDELLÄ <u>OHJE:</u> LEVITÄ TASAISESTI JA ANNA KUIVUA 1 TUNTI ENNEN UUDELLEEN LAKKAUSTA