



8.11 TERRA SATILIN V.O.

Korkealaatuinen, luonnon raaka-aineista valmistettu vesiohenteinen öljymaali. Satilin V.O. maali on hyvin peittävä ja helposti levitettävä. Kaunis ja pehmeä satiinikiilto tulee pellavaöljystä, pinta kestää hyvin normaalia puhdistusta.

Käyttö	Puupinnat sisällä, kuten paneloinnit, ikkunapuitteet ym. ja aiemmin esim. lateksimaaleilla maalatut seinä- ja kattopinnat sekä esikäsitellyt metallipinnat.
Sideaine	Pellava / standöljy, luonnonhartsit
Pigmentit	Myrkyttömiä luonnonpigmenttejä, kuten okra, umbra ym. sekä orgaanisia mineraalipigmenttejä.
Täyteaineet	Kvartsi, mehiläis-/ karnaubavaha, soijalestiini.
Ohenne	Vesi
Kiiltoaste	Satiinikiilto n. 30 Kiilto ”sammuu” ajan myötä.
Värisävyt	Valkoinen ja 66 värikartan sävyä sekä 145 Sax-värikartan väriä (rivit 3 – 7). Sävytys Coloril-veteen hierretyillä väripigmenttipastoilla.
Tiheys	n. 1,3 kg / dm ³
Kuiva-ainepit.	n. 70 %
Riittoisuus	10 – 15 m ² / litra
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 5 tunnissa, päällemaalaus 48 tunnin kuluttua olosuhteissa riippuen. Hyvä ilmanvaihto edistää kuivumista.
Työtapa	Sively, telaus. Työvälineet pestään heti käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
Pakkaus	0.75 ja 2,5 litraa
Varastointi	Hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa väh. 2 vuotta.





Käsittely-yhdistelmät:

Pohjatyö Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas pölystä ja rasvasta. Maalattaessa lämpötilan on oltava yli + 5°C ja puun kosteuden 18-20 %.

1. Uusi tai käsittelemätön puupinta sisätiloissa

- 1.1 1 x Prelin/Profilin-pohjamaali ohennettuna n. 20 %
- 1.2 1 x Satilin V.O-pellavaöljyväli ohennettuna n. 10 %
1 x Satilin V.O-pellavaöljyväli ohennettuna n. 0-5 %

2. Vanhan puupinnan uusintakäsittely

- 2.1 Vanhan pinnan puhdistus ja hionta
- 2.2 1 x Prelin/Profilin-pohjamaali puupaljaisiin kohtiin ohennettuna 10-20 %
- 2.3 1 x Satilin V.O-pellavaöljyväli ohennettuna n. 10 %
1 x Satilin V.O-pellavaöljyväli ohennettuna n. 0-5 %

3. Metallipinnat sisätiloissa

- 3.1 Metallin esikäsitteily ja pohjustus ruosteenestomaalilla
- 3.2 1 x Prelin/Profilin-pohjamaali ohennettuna n. 10 %
- 3.3 1 x Satilin V.O-pellavaöljyväli ohennettuna n. 10 %
1 x Satilin V.O-pellavaöljyväli ohentamattomana

4. Aiemmin lateksi tai dispersiomaaleilla maalatut pinnat

- 4.1 Vanhan pinnan puhdistus ja hionta/hiomaalaus alkydi- tai vesiohenteisellä pohjamaalilla.
- 4.2 1 x Satilin V.O-pellavaöljyväli ohennettuna n. 10 %
1 x Satilin V.O-pellavaöljyväli ohennettuna n. 5 %

