



## Sax Hydrosil sisämaali

Sax Hydrosil on korkeasideaineinen, mineraalinen seinä- ja kattomaali. Soveltuu esim. kipsi-, rappaus-, tasoite-, betonia kohotapettipinnoille, sekä aiemmin kalkki-, mineraali- tai dispersiomaaleilla maalatuille pinnoille. Maalattu pinta voidaan myöhemmin myös tapetoida. Kangasmainen mattapinta on hyvin puhdistamista kestävä. Sax Hydrosil ei muodosta pintajännitettä ja on täysin liuotteeton. Värisävyt Valkoinen ja täysvärit. 201 Sax-värikartan väriä tai mallin mukaan.

<b>Pakkaus</b>	23 kg/ astia
<b>Varastointi</b>	Maali säilyy hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa 1 vuoden. Säilytyslämpötila +2 C – +30 C, suojattava auringonpaisteelta ja pakkaselta..
<b>DIN-testituloksia</b>	Tiheys 1,37 g/cm <sup>3</sup> Kuiva-ainepitoisuus 59,4 % PH 9,5 Valonkestävyys Y 91,1 % Peittokyky dY 99,1 % (200um märkä) Kiiltoaste 2,5 l Pesunkesto 5000 l
<b>Riittoisuus</b>	n250 g/ m <sup>2</sup> kertasively
<b>Ohenne</b>	Vesi
<b>Sävytys</b>	Sax-Hydrosil täysvärit kaikissa sekoitussuhteissa.
<b>Työtapa</b>	Sively, telaus, airless-ruiskutus
<b>Pohjatyöt</b>	Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas pölystä, rasvasta ja puhdistuskemikaaleista.
<b>Maalausolosuhteet</b>	Vältettävä maalaamista suorassa auringonpaisteessa. Lämpötilan oltava yli + 5 C
<b>Päällemaalaus</b>	Maalattavissa n. 12 tunnin kuluttua lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.
<b>Työvälineiden puhdistus</b>	Pestään heti käytön jälkeen vedellä puhdistus
<b>Myrkkyluokka</b>	Ei ole myrkkyluokan alainen (BAG T Nr 619000)



## Käsittely-yhdistelmät

### 1. Uusi tai vanha käsittelemätön betoni-, rappaus- ym. pinta

- 1.1 1 x Hydrosil-pohjuste W (vesiohenteinen) 2 kertaa märkä märälle
- 1.2 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 20 % vedellä
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 5 % vedellä

### 2. Vanha liima-, kalkki- tai mineraalipinta

- 2.1 1 x Hydrosil-pohjuste Special (liuotinohenteinen) 2 kertaa märkä märälle
- 2.2 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 20 % vedellä
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 5 % vedellä

### 3. Vanha dispersio-, öljy- tai keinohartsipinta

- 3.1 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 20 % vedellä
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 5 % vedellä

### 4. Käsittelemätön kipsipinta

- 4.1 1 x Hydrosil-pohjuste W Special 2 kertaa märkä märälle
- 4.2 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 20 % vedellä
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 5 % vedellä

Tämän tuoteselostuksen tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan laajoihin ja pitkäaikaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin ja ovat sellaisenaan neuvoa-antavia.