



Sax Hydrosil sisämaali

Peittävä, hengittävä ja täysin päästötön sisämaali

Sax Hydrosil on korkeasideaineinen, mineraalinen seinä- ja kattomaali. Se muodostaa täyshimmeän, kovan ja kivimäisen pinnan. Soveltuu esim. kipsi-, rappaus-, tasoite-, betoni- ja tapettipinnoille sekä aiemmin kalkki-, mineraali- tai dispersiomaaleilla maalatuille pinnoille. Vaikka Hydrosil on täyshimmeä, se kestää vettähylykivän ominaisuutensa ansiosta hyvin puhdistamista ja sen voi pestä miedoilla pesuaineilla. Sax Hydrosil on antistaattinen eli se ei kerää pölyä toisin kuin dispersiomaalit ("lateksit").

Pakkauskoko 23 kg. Myydään myös kiloittain.

Varastointi Maali säilyy hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa 1 vuoden. Säilytyslämpötila +2 C – +30 C, suojattava auringonpaisteelta ja pakkaselta.

Fyysiset ominaisuudet	Tiheys	1,53 g/cm ³
	Kuiva-ainepitoisuus	60,0 %
	PH	8,8
	Valonkestävyys Y	92,8 %
	Peittokyky dY	99,7 % (200um märkä)
	Kiiltoaste	1,5 l
	Pesunkesto	5000 l

Riittoisuus n. 200 g/ m² kertasively. Kahden kerran valmiiksimaalaus: oikea kilomäärä saadaan, kun neliöt jaetaan kolmella.

Ohenne Vesi

Sävytys Voidaan sävyttää useimpien värikarttojen tai mallin mukaan. Esim. NCS, RAL, Sax.

Työtapa Sively, telaus, paineilmaruiskutus

Pohjatyöt Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas pölystä, rasvasta ja puhdistuskemikaaleista.

Maalausolosuhteet Vältettävä maalaamista suorassa auringonpaisteessa. Alustan lämpötilan oltava yli +5 C.

Päällemaalaus Maalattavissa n. 12 h kuluttua lämpötilasta ja ilmakestävyydestä riippuen.

Työvälineiden puhdistus Pestään heti käytön jälkeen vedellä puhdistus



Käsittely-yhdistelmät

1. Uusi tai vanha käsittelemätön betoni-, rappaus-, tiili- ym. pinta

- 1 x Hydrosil-pohjuste W 2 kertaa märkää märälle
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 20 % vedellä
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 5 % vedellä

2. Vanha liima-, kalkki- tai mineraalimaalipinta

- 1 x Hydrosil-pohjuste Special W 2 kertaa märkää märälle
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 20 % vedellä
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 5 % vedellä

3. Vanha dispersio-, öljy- tai keinohartsipinta

- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 20 % vedellä
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 5 % vedellä

4. Käsittelemätön kipsipinta

- 1 x Hydrosil-pohjuste Special W 2 kertaa märkää märälle
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 20 % vedellä
- 1 x Sax-Hydrosil sisämaali ohennettuna n. 5 % vedellä

Noudata aina asiantuntijan erikseen antamia ohjeita.

**EU:n raja-arvo
VOC-pitoisuudelle
(DecoPaint)**

Tämä tuote on luokiteltu kategoriaan A/a Wb: 30 g/l (2010)
Tämä tuote sisältää 0 g/l VOC.
Liutinainepitoisuus (VOC-CH) 0%

Tämän tuoteselostuksen tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan laajoihin ja pitkäaikaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin ja ovat sellaisenaan neuvoa-antavia.