



Sax Samuro

(Kalkkimaali sisä- ja ulkomaalaukseen)

Käyttökohteet ja käyttötarkoitus Samuro on sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu kalkkimaali, joka soveltuu mineraalisille alustoille. Maalin kalkkihydraatti sitoutuu hyvin mineraaliseen alustaan. Hiilidioksidin ja veden vaikutuksesta muodostuu kalsiumkarbonaattia eli kalkkikiveä, joka saa aikaan huokaisen, kiinteän maalipinnan, joka on veteen liukenematon ja erittäin diffuusiokykyinen. Samuro kalkkimaali soveltuu maalaamattomalle rappausalustalle sekä saneerauskohteissa aiemman kalkkimaalin päälle.

Ympäristönäkökulma Kalkki on mineraalinen raaka-aine, joka uusiutuu luonnossa.

Värisävyt Valkoinen, täyssävyt ja Sax-värikartan sävyinä asteilla 5, 6 ja 7.

Pakkaus Kertakäyttöastiassa 23 kg

Varastointi Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäisastioissa 12 kuukautta. Säilytyslämpötila + 2 °C - + 30 °C, suojattava suoralta auringon paisteelta ja pakkaselta

DIN-

testituloksia	Tiheys	(g/cm ³)	=	1,54
	Kuiva-ainepitoisuus	(M - %)	=	60,3
	pH (10 % liuos)	(1)	=	13,0
	Peittokyky dY (200 µm märkä)	(%)	=	98,8
	Kirkkausaste Y	(%)	=	91,0
	Kiiltoaste (60 ° kulma)	(1)	=	2,4
	Vesihöyryn läpäisevyys sd	(m)	=	0,02

Riittoisuus N. 150 g/m² – kertosively

Ohenne Kalkkivesi, vesi

Sävytys Samuro täysvärit

Tärkeätä huomata: että sävytyksessä käytetään vain vaaleita värisävyjä! Tummia sävyjä käytettäessä on vaarana laikukkuus.

Työtapa Maaliharja

Pohjatyöt Alustan täytyy olla kuiva ja puhdas. Alustalla ei saa olla rasvaa, pölyä eikä muita epäpuhtauksia. Vältettävä työskentelyä suorassa auringonvalossa ja sateella

Maalausolosuhteet Yli + 5 °C

Päällemaalaus N. 12 tunnin kuluttua

Työvälineiden puhdistus Heti käytön jälkeen vedellä.



Käsittely-yhdistelmät

1. Uudet rappauspinnat:

- 1.1 1 x pohjustussively Fluatin
- 1.2 1 x Samuro-kalkkimaalilla 80 % vedellä ohennettuna
- 1.3 1 x Samuro-kalkkimaalilla 50 % vedellä ohennettuna (alustan imukyvyistä riippuen).
- 1.4 1 x Samuro-kalkkimaalilla 30 % vedellä ohennettuna ja ohuesti siveltäen (alustan imukyvyistä riippuen).
Kyllästys (välttämätön sääaltille pinnoille): noin 14 päivän kuluttua.
- 1.5 2 x Saxperl-kyllästyskäsittely, märkänä märälle.

2. Vanhat mineraaliset rappauspinnat ja vanhat kalkkimaalipinnat

Maalattava alusta pudistetaan perusteellisesti korkeapaineella ja annetaan hyvin kuivua sen jälkeen.

- 2.1 1 x Samuro-kalkkimaalilla 80 % vedellä ohennettuna
- 2.2 1 x Samuro-kalkkimaalilla 50 % vedellä ohennettuna (alustan imukyvyistä riippuen).
- 2.3 1 x Samuro-kalkkimaalilla 30 % vedellä ohennettuna ja ohuesti siveltäen (alustan imukyvyistä riippuen).
Kyllästys (välttämätön sääaltille pinnoille): noin 14 päivän kuluttua.
- 2.4 2 x Saxperl-kyllästyskäsittely, märkänä märälle.

3. Ai Fresco

Työskentelyviskositeettin oltava kuten kalkkimaalilla.

- 3.1 1. sively: Samuro-kalkkimaalilla tuoreelle rappauspinnalle noin 12 t kuluttua rappaustyön jälkeen.
- 3.2 2. sively: seuraavana päivänä
- 3.3 3. sively: seuraavana päivänä
- 3.4 4. sively tarvittaessa: seuraavana päivänä
Kyllästys (välttämätön sääaltille pinnoille): noin 14 päivän kuluttua.
- 3.5 2 x Saxperl-kyllästyskäsittely, märkänä märälle

Huom. Samuro on vahvasti alkalinen. Lasi, luonnonkivi, keraamiset laatat, alumiini, koristekasvit yms. peitettävä huolella. Roiskeet pestävä heti.

Työturvallisuus

Iho- ja silmäkosketusta on varottava käyttämällä suojahansikkaita ja suojalaseja. Roiskeet iholta pestävä heti vedellä. Mikäli maaliroiskeita pääsee silmiin, on ne heti huuhdeltava runsaalla vedellä. Tarvittaessa otettava yhteys lääkäriin.

Kuljetusohjeet Ei erikoismerkintöjä.

Kierrätys Maalijäte käsiteltävä ongelmajätteinä. Maalia ei saa päästää viemäriin eikä kaataa maaperään, vesistöön tai viemäriin. Jäteavain 08 01 19

Tiedotteen julkaisupäivä 19. heinäkuuta 2006 (Sax)

Tämän tuoteselostuksen tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan laajoihin ja pitkäaikaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin ja ovat sellaisenaan neuvoa-antavia.