



Sax Tempera

Sax Kaseiini Tempera on erittäin hyvin peittävä ja helposti levitettävä täysmatta sisämaali. Myrkytön ja liuotinvapaa Sax Tempera soveltuu vaativaan korjaus- ja uudisrakentamiseen. Erinomainen tarttuvuus rappaus-, kipsi-, puu-, alumiini- ja sinkkipinnoille. Tikstrooppisen rakenteen ansiosta voimakas pintastruktuuri (sively, harjaus) mahdollinen. Värisävyt Valkoinen ja täysvärit. 201 Sax-värikartan väriä tai mallin mukaan.

Pakkaus 23 kg/ astia

Varastointi Maali säilyy hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa 1 vuoden. Säilytyslämpötila +2 C – +30 C, suojattava suoralta auringonpaisteelta ja pakkaselta..

DIN- testituloksia	Tiheys	1,52 g/cm ³
	Kuiva-ainepitoisuus	65,7 %
	Orgaaniset aineet	14 %
	PH	8,5
	Valonkestävyys Y	88,2 %
	Peittokyky dY	99,8 % (200um märkä)
	Kiiltoaste	3,4 l

Riittoisuus n. 230 g/ m² kertasively

Ohenne Vesi

Sävytys Sax-Tempera täysvärit kaikissa sekoitussuhteissa.

Työtapa Sively, telaus

Pohjatytöt Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas pölystä, rasvasta ja puhdistuskemikaaleista.

Maalausolosuhteet Vältettävä maalaamista suorassa auringonpaisteessa. Lämpötilan oltava yli + 5 C

Päällemaalaus Päällemaalattavissa n. 24 tunnin kuluttua lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.

Työvälineiden puhdistus Pestään heti käytön jälkeen vedellä ja esim. saippualla.

Myrkkyluokka Ei ole myrkkyluokan alainen (BAG T Nr 79371)



Käsittely-yhdistelmät

1. Uusi tai vanha käsittelemätön rappaus-, tasoite-, kipsipinta

- 1.1 Voimakkaasti imevät pinnat
1 x Sax-syväpohjuste L, kaksi kerrosta märkä märälle
- 1.2 1 x Sax Tempera ohennettuna n. 10 % vedellä
1 x Sax Tempera ohennettuna n. 5 % vedellä.

2. Vanha kalkki- tai mineraalimaalipinta

- 2.1 Vanhan kalkkimaalin poisto harjaamalla
1 x Sax-syväpohjuste L, kaksi kerrosta märkä märälle
- 2.2 1 x Sax Tempera ohennettuna n. 10 % vedellä
1 x Sax Tempera ohennettuna n. 5 % vedellä.

3. Vanha dispersio- ym. maalipinta

- 3.1 Vanhan maalipinnan pesu soodaa tai ammoniakkia käyttäen
- 3.2 1 x Sax Tempera ohennettuna n. 10 % vedellä
1 x Sax Tempera ohennettuna n. 5 % vedellä.

Muuta huomioitavaa:

Sax Temperan pinta kuivuu nopeasti ja pinta on pyyhittävässä noin 10 päivän kuluttua kaseiinin kovetuttua. Erityisesti telalla maalatessa on huomioitava maalin riittävä ohentaminen ja vältettävä liian paksuja kertakerroksia pinnan halkeilun estämiseksi. Sax Temperaan voidaan lisätä vernissaa 5 % ja pinta kiillottaa olosuhteista riippuen 2 tunnin – 2 vuorokauden kuluttua maalauksesta. kiillotus suoritetaan esim. lammasnahalla varovasti hangaten.