

TRAVERTINO ROMANO

VESIOHENTEINEN KIVIJÄLJITELMÄLAASTI SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN. EDULLINEN JA EFEKTILTÄÄN EREHDYTTÄVÄN LUONNOLLINEN MARMORIKIVILAATTAPINTA. MYÖS HELPPO TOTEUTTAA, EI VAADI ERIKOISOSAAMISTA. SEINÄT, SOKKELIT, TAKAT, PILARIT YM. **HINTA PER M2 = N. 20,00 € / OVH (POHJUSTE, 1 X TRAVERTINO, 2 X FINITURA)**

A	ESIKÄSITTELY JULKISIVUPINNAT BLANKOR- POHJAMAALI. SISÄPINNAT MYÖS FONDO UNIFORMANTE	<u>MENEKKI:</u> N 10 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 LTR=10 M2 4 L = 40 M2 14 L = 140 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN MAALIHARJA <u>TELA:</u> ALUSTAN KARKEUDEN MUK <u>RUISKU:</u> MATALAPAINERUISKU HVLP (SUUTIN 1,7 MM)	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> 40-60 % VEDELLÄ ALUSTA IMEVYYDESTÄ RIIPPUEN (RAPPAUS 60 % / MAALIPINTA 40 % <u>OHJE:</u> LEVITÄ JA ANNA KUIVUA 6 TUNTIA ENNEN PINTAKÄSITTELYÄ
B	1. KÄSITTELY TRAVERTINO ROMANO	<u>MENEKKI:</u> N. 2 KG/M2 <u>ASTIAKOKO:</u> 5 KG = 2,5 M2 20 KG = 10 M2	TYÖVÄLINEET INOX-LASTA NROT. 112, 113, 114, MILLE RIGHE- RAAVINTATYÖVÄLINE NRO 133	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS <u>OHJE:</u> LEVITÄ REILU KERROS (2 MM) INOX- LASTALLA KOKO ALUEEN YLI. RAAVI MILLE RIGHELLÄ MÄRKÄÄN PINTAA NAUHAMAISIA KOLOJA. KUN PINTA ON LÄHES KUIVA, SILOTA INOX-LASTALLA OSA KOLOISTA. ANNA KUIVUA JA MITOITA HALUTTU KIVIHARKKOKOKO JA RAAVI SAUMAT ESIM. RISTIPÄÄRUUVARILLA. ANNA KUIVUA 24 TUNTIA
C	2. KÄSITTELY VÄRITITÖN TRAVERTINO ROMANO FINITURA- LASEERAUSAINE	<u>MENEKKI:</u> N 10 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 LTR=10 M2 4 L = 40 M2	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, MAALIHARJA <u>SIENI:</u> SYNTEETTINEN PESUSIENI	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> KÄYTTÖVALMIS <u>OHJE:</u> LEVITÄ OHENTAMATON, VÄRITÖN AINE TASATUILLE LAASTIALUEILLE, VARO SAUMOJA JA KOLOJA, PYYHI PUHTAALLA PESUSIENELLÄ SIVELYJÄLJET. ANNA KUIVUA 1-2 TUNTIA ENNEN TOISTA KÄSITTELYÄ.
D	3. KÄSITTELY VÄRITÖN TRAVERTINO ROMANO FINITURA- LASEERAUSAINE + TONER PER TRAVERTINO- VÄRIAINE	<u>MENEKKI:</u> N. 20 M2/L <u>ASTIAKOKO:</u> 1 L = 20 M2 4 L = 80 M2 <u>TONER</u> 100 ML PER 1 L FINITURA	TYÖVÄLINEET <u>SIVELLIN:</u> LAKKASIVELLIN, MAALIHARJA <u>SIENI:</u> SYNTEETTINEN PESUSIENI	TYÖOHJEET <u>OHENNUS:</u> VEDELLÄ 1:1 (1 L FINITURA: 1 L VETTÄ) + TONER VÄRIAINE 100 ML PER 1 L FINITURA. (ENEMMÄN VÄRIAINETTA VOI LISÄTÄ JOS HALUAA TUMMEMMAN TAI VÄHEMMÄN MIKÄLI VAALEAMMAN KUIN VÄRIKARTAN VÄRI.) TONER VÄRIAINETA VOI MYÖS SEKOITTAA KESKENÄÄN. <u>OHJE:</u> LEVITÄ OHUESTI HIERTÄEN KOKO ALUEEN YLI, ERITYISESTI SAUMOIHIN JA KOLOJEN POHJIIN, PYYHI PUHTAALLA SIENELLÄ SIVELYJÄLJET ENNEN AINEEN KUIVUMISTA.