

## IMPEL BOORISAU VAT

<i>Tyyppi</i>	Boorisauvat puu- ja kivipintojen kyllästämiseen lahoa ja sienikasvustoa vastaan.
<i>Käyttöalue</i>	Puurakenteet ja kivipinnat esim. tiilimuurauksessa sienikasvustoa vastaan. Käytetään erityisesti kohteissa, joissa katkopintojen ja liitosten kautta tuleva vesi voi ajoittain saada puun suhteellisen kosteuden nousemaan yli 30% (puukuidun kyllästyspiste). Impel-boorisauvoja voidaan käyttää myös vanhojen rakenteiden, esimerkiksi kosteaan tiilimuriin kiinnitettyjen palkkien kyllästämiseen.
<i>Käyttöohje</i>	Impel-boorisauvat asetetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Reikien halkaisija 9,5 – 25 mm sauvojen koosta riippuen. Reiät suljetaan puu- tai muovitulpalla. Muovitulppaa käytettäessä voidaan suorittaa jälkitarkastuksia. Jos boorisauva on liennut, puu on joutunut alttiiksi kostumiselle ainakin yli puukuidun kyllästyspisteen. Lienneen boorisauvan tilalle asetetaan uusi sauva. Boorisauvat asetetaan 15 – 20 cm välein.
<i>Käyttöturvallisuus</i>	Ärsyttää silmiä ja ihoa. Vältettävä toistuvaa ihokosketusta. Jos ainetta on nielty, annetaan tuotetta nielleelle heti lääkehiiltä 20-30 tablettia ja toimitetaan lääkärin hoitoon. Tuotteen käsittelyssä tulee noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.
<i>Varastointi</i>	Tiiviisti suljetuissa pakkauksissa kuivassa ja viileässä.
<i>Vaikuttava-aine</i>	Dinatriumoktaboraattitetrahydraatti > 99 %
<b>HUOM!</b>	Säilytettävä lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.
<i>Maahantuoja</i>	Kirjoväri Oy Suomi <a href="#">Tuotteesta saatavana käyttöturvallisuustiedote</a>