



Kirjovärit Oy Suomi

KALKKIMAALAUSSOHJE

Esimerkkiohje KALKKIMAALAUKSEEN

- pinnat kastellaan huolellisesti **kalkkivedellä**, yleensä kalkkimaalausta edeltävänä päivänä pinnan imukyvyistä riippuen. Kalkki on aktiivinen kun alusta on mattakostea. Pyri aina mattakosteaan alustaan jokaisen kerroksen välillä!
- pohjakalkkaus kauttaaltaan 10 % kalkkimaali(kalkkimaito) (paikkarappaukset kalkataan yli 2-3 kertaa)
- välikalkkaus 15 % kalkkimaali
- valmiiksikalkkaus 20 % kalkkimaali

Maalaustyössä noudatetaan asiantuntijan tekemiä ohjeita ja käsittelykertoja kohteen mukaan.

Kaikki kalkkimaalin ohennukset tulee suorittaa kalkkivedellä.

Mikäli kalkkimaali alkaa kuivuessaan halkeilla(ns.”verkkoutua”), on maalia ohennettava lisää kalkkivedellä.

MAALAUUS:

Sekoita maali hyvin ennen maalausta ja jatkuvasti myös maalauksen aikana. Maalaamattomaksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, metalli- ja luonnonkivipinnat on suojattava maalaustyön ajaksi.

Maalattavan alustan tulee olla huokoinen. Pohjatyöt tulee aina suorittaa huolella. Maalattaessa vanhan kalkkimaalikerroksen päälle, pinnasta on harjattava kaikki irtoava maali käyttäen messinkiharjaa.

Maalaus suoritetaan käyttämällä luonnonjohista kalkkihakkuria tai -harjaa. Kalkkimaalin ohentamiseen sekä maalauksetojen määrään vaikuttavat tekijät on huomioitava, kuten maalattavan alustan imukyky ja lämpötila(Yli.+5 C). Myös ilman suhteellinen kosteus(max.80%). Yleisimmin käytetään 2-3 käsittelykertaa ja **pinta kostutetaan vedellä maalauksetojen välissä. Välikastelut voi suorittaa tavallisella hanavedellä. Alku ja loppukastelut vain kalkkivedellä.**

Kirjovärit Oy Suomi
Läkkisepäntie 22
00620 HELSINKI
www.kirjovarit.fi
info@kirjovarit.fi

Puh 020 780 9696 Y-tunnus 1951922-4
Fax 020 780 9690 VAT FI 19519224

Nordea 147030-254451
IBAN
FI5014703000254451
SWIFT/BIC
NDEAFIHH



Pinnan tulee olla mattakostea kun kalkkimaalaus aloitetaan. Kalkkimaalia käytetään runsaasti ja maali harjataan alustaan ristikkäisin liikkein, välttämällä valumia. Kalkkimaalausta ei saa suorittaa suorassa auringonpaisteessa. **Valmista kalkkimaalipintaa jälkihoidetaan vesisumulla n. 7 vrk. Mikäli ilma on kuuma, jälkihoito tulee suorittaa 2-3 kertaa vuorokaudessa.**

DETOX JULKISIVUKALKKIMAALI:

Alla valmiin kalkkimaalin ohjeellisia ohennussuhteita. Detox julkisivukalkkimaalin perusmaali on tehty suhteella, 40% kalkkitahnaa, 60% kalkkivettä.

10 % kalkkimaali = 20 l kalkkimaalia + 60 l kalkkivettä.
15 % kalkkimaali = 20 l kalkkimaalia + 33 l kalkkivettä.
20 % kalkkimaali = 20 l kalkkimaalia + 20 l kalkkivettä.
25 % kalkkimaali = 20 l kalkkimaalia + 12 l kalkkivettä.
30 % kalkkimaali = 20 l kalkkimaalia + 7 l kalkkivettä.
35 % kalkkimaali = 20 l kalkkimaalia + 3 l kalkkivettä.
40 % kalkkimaali = 20 l kalkkimaalia Ei ohenneta.

Ystävällisin terveisin

Kirjovärit Oy

Kirjovärit Oy Suomi
Läkkisepäntie 22
00620 HELSINKI
www.kirjovarit.fi
info@kirjovarit.fi

Puh 020 780 9696 Y-tunnus 1951922-4
Fax 020 780 9690 VAT FI 19519224

Nordea 147030-254451
IBAN
FI5014703000254451
SWIFT/BIC
NDEAFIHH