

6.5. Neburil

(laseerausaine sisäkäyttöön)

Luonnon raaka-aineista valmistettu liuotinvapaa laseerausaine sisäkäyttöön. Neburil on hyvin helposti levitettävä, läpikuultava laseerausaine Maril-maalien kanssa käytettäväksi. Neburil- pinta parantaa Maril-maalien pesunkestävyyttä. Kiiltoaste vaihtelee himmeästä satiininkiiltoiseen ohennussuhteesta riippuen. Neburil-laseerausaine muodostaa kestävän ja hengittävän pinnan.

Käyttö	Seinä- ja kattopinnat sisällä. Soveltuvia alustoja ovat Maril-maalilla päällystetyt pinnat.
Sideaine	AQUALIN-pellavaöljy / luonnonhartsiemulsio
Ohenne	Vesi. Ohennetaan 2 – 7 osaa vedellä, laseerausaine on sitä himmeämpi ja heikompi mitä enemmän sitä on ohennettu.
Kiiltoaste	Himmeä-satiininkiiltoinen
Värisävyt	Valkea / transparentti
Tiheys	n. 1 kg / dm ³
Riittoisuus	n. 8 - 10 m ² / litra ohennettuna
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 1 tunnissa, päällemaalaukseen 6 tunnin kuluttua olosuhteista riippuen. Pestävissä n. viikon kuluttua, saavuttaa lopullisen kestävyuden n. 1kk aikana (DIN 28 pv)
Työtapa	Sively. Työvälineiden pesu heti maalauksen jälkeen vedellä ja saippualla.
Pakkaus	0,75, 2.5 ja 10 litraa / astia
Varastoitavuus	Ei saa jäätyä, säilyy hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään 1 vuoden.
Myrkkyluokka	Ei ole myrkkyluokituksen alainen (BAGS)

Käsittely-yhdistelmät:

Pohjatyöt

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ja puhdas pölystä ja rasvasta, sekä irtonaiset aine osat poistettu. Maalattaessa lämpötilan on oltava yli + 5 °C.

1. Uusi tai vanha käsittelemätön rappaus-, tasoite-, kipsipinta

- 1.1 1 x Maril ohennettuna n. 10 % vedellä
1 x Maril ohennettuna n. 5 % vedellä
1 x Neburil sivellen ohennettuna 2-7 osaa vedellä

2. Uusi tai vanha käsittelemätön puupinta

- 2.1 1 x Impril-impregnointiaine (tai Prelin/Profilin-pohjamaali)
1 x Maril ohennettuna n. 10 % vedellä
1 x Maril ohennettuna 0 – 5 % vedellä
1 x Neburil sivellen ohennettuna 2-7 osaa vedellä

3. Uusi levyypinta (kipsilevy, lastulevy ym.)

- 2.1 1 x Maril ohennettuna n. 10 % vedellä
1 x Maril ohennettuna n. 5 % vedellä
1 x Neburil sivellen ohennettuna 2-7 osaa vedellä

4. Vanha dispersiomaalipinta

- 3.1 1 – 2 x Maril ohennettuna 0 -5 % vedellä
1 x Neburil sivellen ohennettuna 2-7 osaa vedellä

Muuta huomioitavaa:

Maril-maali soveltuu erinomaisesti laseerauspohjaksi, kuulto- ja patinointipinnat tehdään Neburil laseerausaineella. Neburil sävytetään Coloril-väripastoilla tai veteen hierretyillä pigmenteillä. Pinta voidaan kuvioda halutulla tavalla, esim. luonnonsienellä, ristikkäin harjaamalla ym.

Hyvin pesunkestävä pinnan saa levittämällä kuvioidun pinnan päälle värittömän Neburil-laseerausaine ohennettuna 1:1 vedellä