

6.13. Odelin

Korkealaatuinen, luonnonmukainen puunsuoja sisä- ja ulkokäyttöön. Muodostaa kimmoisan puuta suojaavan pinnan ilman pintajännitteistä kelmua. Kestää hyvin säärasitusta hilseilemättä ja on helppo huoltaa.

Käyttö	Puupinnat ulkona (sisällä), kuten puuverhoukset, ulkorakenteet, ovet, ikkunapuitteet
Sideaine	Pellava / standöljy
Pigmentit	Myrkyttömiä luonnonpigmenttejä, kuten okra, umbra ym.
Muut aineet	Kobolttikuivike, tärpättiöljy, mehiläis-/ karnaubavaha, soijalestiini.
Ohenne	Balsamitärpätti tai Linotyn-sitrusohennin.
Kiiltoaste	Puolihimmeä
Värisävyt	Kirkas, ruusupuu, mänty, tammi ja teak.
Tiheys	n. 0,94
Kuiva-ainepit.	n. 45 %
Riittoisuus	10 – 15 m ² / litra
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 6 tunnissa, päällemaalaus 1 - 2 päivän kuluttua olosuhteissa riippuen.
Työtapa	Sively, ruiskutus. Levitetään Väh 2 kerrosta, ensimmäinen kerros ohennetaan Max. 10 %
Pakkaus	1 ja 10 litraa
Paloluokka	Syttyvä. Sisältää hydroperoksidi vapaata tärpättiä. R 20/21/22

Käsittely-yhdistelmät:

Pohjatyöt Maalattaessa pinnan on oltava kuiva, ja puhdas pölystä ja rasvasta. Maalattaessa lämpötilan on oltava yli +5°C ja puun kosteus 18-20 %

1. Uusi tai vanha käsittelemätön puu

1.1 1 x Odelin-kuultoväri ohennettuna n. 10 %
1-2 x Odelin-kuultoväri ohentamattomana

2. Vanhan pinnan uusintakäsittely

2.1 Vanhan maalipinnan puhdistus ja hionta
2.2 1-2 x Odelin-kuultoväri ohentamattomana

Muuta huomioitavaa

Kuultomaalattua pintaa voidaan puhdistaa yleispuhdistusaineilla ja tahrat poistetaan Terra-tärpähtiöljyllä.

Odelin-kuultovärin sävyn voimakkuutta voidaan säädellä ohentamalla tai lisäkerroksia maalaamalla.

Huoltosuunnitelma öljykuultomaalatuille pinnoille

Lähtötilanne: Puupinta ulkona maalattu kolme (3) kertaa Odelin öljykuultomaalilla.

- A** 3-5 vuotta ensimmäisestä maalauskerrosta
- ❖ Paikkamaalaus etelä- ja länsijulkisivulla (tarvittaessa)
- ❖ Tarkastetaan pohjois- ja itäjulkisivujen maalatut pinnat, tarvittaessa paikkamaalausta

- B** 7-9 vuotta ensimmäisestä maalauskerrosta
- ❖ Huoltomaalaus etelä- ja länsijulkisivuilla
- ❖ Huoltomaalaus pohjois- ja itäjulkisivuilla

- C** 12-14 vuotta ensimmäisestä maalauskerrosta
- ❖ A käsittely-yhdistelmä uudestaan jne.

Huoltovärit on suunniteltu niin, että puupinta säilyy kulumattomana ja toimivana vuosikymmenestä toiseen. Odelin-kuultovärin etu lakkaan on ilmeinen, koska vanhaa pintakäsittelyä ei tarvitse poistaa ja huoltokäsittely on nopeaa ja edullista.