

6.12. Profilin

Korkealaatuinen, luonnon raaka-aineista valmistettu täyttävä öljymaali. Profilin-pohjamaali on hyvin tarttuva ja helposti levittyvä. Profilin-pohjamaali soveltuu erinomaisesti täyttävyyden ansiosta profiileiden ja kanttien maalaamiseen esim. ikkunoissa ja ovissa

| | |
|-----------------------|---|
| Käyttö | Puupinnat sisällä ja ulkona sekä kipsi ja metalli. Soveltuu pohjamaaliksi TERRA luonnonmaaleille ja myös pintamaaliksi haluttaessa mattaefektiä sisätiloissa. |
| Sideaine | Pellava / standöljy |
| Pigmentit | Myrkyttömiä orgaanisia mineraalipigmenttejä, kuten titaanidioksidi |
| Täyteaine | Kobolttikuivike, kvartsi, calcit CaCo ₃ |
| Ohenne | Terra-balsamitärpätti tai Linotyn-sitrusohennin |
| Kiiltoaste | Himmeä |
| Värisävyt | Valkoinen |
| Tiheys | n. 1,55 kg / dm ³ |
| Viskositeetti | 800-900 m Pa.s |
| Kuiva-ainepit. | n. 80 % |
| Riittoisuus | n. 10 - 15 m ² / litra |
| Kuivumisaika | Kosketuskuiva n. 2-3 tunnissa, päällemaalaus 24 tunnin kuluttua olosuhteista riippuen. Hyvä ilmanvaihto edistää kuivumista. |
| Työtapa | Sively. Sekoitetaan hyvin ennen maalausta ja myös maalauksen aikana. Ohennus 5 -10 % |
| Pakkaus | 0.75, 2.5 ja 5 litraa |
| Varastointi | Hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään 2 vuotta. |
| Työsuojelu | Syttyvä. Sisältää hydroperoksidi vapaata tärpättiä. R 20/21/22 |

Käsittely-yhdistelmät:

Pohjatyöt Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ja puhdas pölystä ja rasvasta, sekä irtonaiset aineosat poistettu. Maalattaessa lämpötilan on oltava yli + 5 °C ja puun kosteuden 18–20 %.

1. Uusi tai vanha käsittelemätön puupinta

- 1.1 1-2 x Profilin-pohjamaali ohennettuna n. 10 %
- 1.2 2 x Linal-, Satilin- tai Toplin-öljymaalilla

2. Vanhan puupinnan uusintakäsittely

- 2.1 Vanhan pinnan puhdistus ja hionta
- 2.2 1-2 x Profilin-pohjamaali puupaljaisiin kohtiin ohennettuna 10–20 %
- 2.3 1-2 x Linal-, Satilin- tai Toplin-öljymaalilla

3. Metallipinnat

- 3.1 Metallin esikäsittely ja pohjustus ruosteenestomaalilla
- 3.2 1 x Profilin-pohjamaali ohennettuna n. 10 %
- 3.3 1 x Linal-, Satilin- tai Toplin-öljymaalilla

4. Kipsipinnat

- 4.1 Kipsin kyllästäminen Terra-pellavaöljyvernissalla
- 4.2 1-2 x Profilin-pohjamaali ohennettuna n. 10 %
- 4.3 2 x Linal-, Satilin- tai Toplin-öljymaalilla

Muuta huomioitavaa:

Profilin-pohjamaali voidaan tehdasmaalaamossa myös ruiskuttaa maahantuojan erillisten ohjeitten mukaisesti.

Puhdistusohjeet:

Puhdistuksessa käytetään nihkeätä pesuliinaa ja yleispuhdistusaineita. Vahvasti alkaalisia puhdistusaineita on vältettävä n. kuukauden ajan maalaustyöstä alkaen.

Huoltomaalaus:

Katso kohta 2. vanhan pinnan uusintakäsittely