

6.8. Revol-puuöljy

Luonnon raaka-aineista valmistettu myrkytön puuöljy sisäkäyttöön. Revol-puuöljy on helppo levittää ja nopeasti kuivuva. Öljytty pinta on tahraamaton ja helppohoitoinen. Soveltuu kaikille puulajeille ja pinta voidaan jättää öljytyksi tai vaihtoehtoisesti vahata.

Käyttö	Käsittelemättömät puupinnat sisällä, kuten huonekalut, seinäpaneelit, puuesineet ja puulattiat.
Koostumus	Pellavaöljy, kiinanpuuöljy, tärpättiöljy, kuivike.
Ohenne	Levitysvalmis ohentamattomana. Työvälineet puhdistetaan Balsamitärpätillä tai Linotyn-sitrusohenteella.
Kiiltoaste	Himmeä
Värisävyt	Vaalean kellertävä, voidaan sävyttää öljyyn hierretyillä pigmenteillä Max. 3 %
Tiheys	n. 0,9 kg / dm ³
Kuiva-ainepit.	n. 43 %
Riittoisuus	n. 15 - 20 m ² / litra riippuen pinnan imevyydestä.
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 12 tunnin kuluttua ja uudelleen öljyttävissä 24 tunnin kuluttua.
Työtapa	Sively, kangaslevitys. Levitetään ohuina kerroksina ja imeytymätön öljy pyyhitään pois 15 – 30 minuutin kuivumisen jälkeen.
Pakkaus	0.2, 5, 10 ja 25 litraa
Varastointi	Hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään 2 vuotta.
Työsuojelu	Syttyvä. Sisältää tärpättiä (hydroperoksidi vapaa). R 20/21/22. Terveydelle haitallisia hengitettynä, joutuessa iholle ja nieltynä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Huom! ITSESYTTYMISVAARA.

Öljyiset rievut poltettava käytön jälkeen tai säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa (lasi).

Käsittely-yhdistelmät:

1. Puulattiat, jotka öljytään ja vahataan:

Aiemmat pintakäsittelyt poistetaan ja pinta hiotaan ennen öljyämistä. Käsiteltävä pinta on oltava kuiva ja pölytön. Revol-puuöljy levitetään siveltimellä tai kankaalla tasaiseksi kerrokseksi ja öljyä imeytetään puuhun n. 30 minuutin ajan, jonka jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään kankaalla pois. Öljytty pinta ei saa kiiltää, silloin öljyä on levitetty liikaa. Käsittely toistetaan, mikäli öljy ei ole imeytynyt tasaisesti ja pinta näyttää laikukkaalta. Pinnan annetaan kuivua 12 -24 tuntia, jonka jälkeen lattia vahataan esim. karnaubavahalla.

2. Puulattiat, jotka öljytään ja kiillotetaan:

Alustan käsittely ja Revol-puuöljy levitys kuten edellä. Revol-puuöljy levitetään puulajin kovuudesta ja huokoisuudesta riippuen 2-3 kerrosta ja viimeisen kerroksen annetaan kuivua 24tuntia.

Kiillotus:

Revol-puuöljy levitetään öljytylle lattialle kankaalla ohuesti ja pinta kiillotetaan koneellisesti kiillotuslaikalla (huopa).

3. Puupanelointien, huonekalujen ja puuesineiden käsittely:

Alustan käsittely ja Revol-puuöljyn levitys kuten lattioiden osalla, 1-2 käsittely kertaa riittää. Öljytty pinta voidaan vahata Crelim-vahalla, kiillottaa öljyllä tai jättää kiillottamatta jos halutaan mattapinta.

4. Öljyittyjen puulattioiden hoito:

Lattiaa pyyhitään tarpeen mukaan yleispuhdistusaineella ja kostealla kangasrievulla.

5. Tahrojen poisto:

Tahrat ja naarmut voidaan poistaa paikallisesti. Revol-puuöljy levitetään vauriokohtaan ja annetaan imeytyä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen imeytymätöntä öljyä hangataan vauriokohdan yli. Öljyn kuivuttua pinta kiillotetaan ympäröivän pinnan mukaisesti.

6.9. Revol-puuöljy

Luonnon raaka-aineista valmistettu, myrkytön puuöljy sisäkäyttöön. Revol-puuöljy on helppo levittää ja nopeasti kuivuva. Öljytty pinta on tahraamaton ja helppohoitoinen. Soveltuu kaikille puulajeille, öljytyn pinnan voi myös vahata.

Käyttökohteet: Käsittelemättömät puupinnat sisällä, kuten huonekalut, seinäpaneelit, puulattiat, kiintokalusteet.

Pohjatyöt: Öljyttävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas pölystä ja rasvoista. Lämpötilan on oltava yli + 5 °C

Levitys: Revol-puuöljy voidaan levittää nukkaamattomalla kankaalla, sivelemällä, kastamalla ja puulattiat esim. ”sinipiialla”

- ❖ Revol-puuöljy levitetään ohentamattomana!
- ❖ Puuöljy imeytetään puuhun, öljystä ei saa jäädä kerrosta puun pinnalle. Öljy ei saa kiiltää!
- ❖ Liika öljy pyyhitään pinnalta n. 15 – 30 min. kuivumisen jälkeen kankaalla.
- ❖ Öljyä levitetään 1 – 3 kerrosta.
- ❖ Ensimmäinen imeytyskerroksen annetaan kuivua 12 tuntia ennen jatkokäsittelyä.

Puulattiat:

- ❖ Levitetään vähintään 3 kerrosta.
- ❖ 1 – kerros on imeytyskäsittely, öljyä levitetään niin paljon kuin puuhun imeytyy. Ei liikaa, katso yllä!
- ❖ 2 – kerros on tasauskäsittely, levity kuten edellä.
- ❖ 3 – kerros on täyttökäsittely, öljyä levitetään tasaisesti vain vähän, esim. melko kuivaksi puristetulla sinipiialla tai sumuttamalla. N. 15 min. kuivumisen jälkeen öljy tasataan lattiankiillotuskoneella kaskikarkeaa nylonlakkaa käyttäen. Koneellinen tasaus täyttää puuhuokokset ja kovettaa öljyn.
- ❖ Puulattiaan lisätään Revol-puuöljyä säännöllisesti käytön mukaisesti, kotitalouksissa keskimäärin kerran vuodessa.

Lattian hoito:

- ❖ Lattian puhdistuksen suositellaan Client-r puhdistusainetta. Client-r sisältää pellavaöljyisaippuaa ja luonnonöljyjä, jotka kyllästävät ja elävöittävät Revol-puuöljyä.
- ❖ Annostus: 30 – 60 ml Client-r puhdistusainetta 5 litraan lämpimään veteen. Levitys kuivaksi puristetulla kankaalla tai pesusieniä.
- ❖ Revol-puuöljytyn pinnan voi puhdistaa myös kuivaksi puristetulla kankaalla tai pesusienellä mietoja yleispuhdistusaineita käyttäen. Silikonia sisältäviä spray-puhdistus aineita ei saa käyttää!