



# REVOL

**Luonnon raaka-aineista valmistettu puuöljy sisä- ja ulkokäyttöön.** Revol-puuöljy on helppo levittää ja nopeasti kuivuva. Öljytty pinta on tahraamaton ja helppohoitoinen. Soveltuu kaikille puulajeille ja pinta voidaan jättää öljytyksi tai vaihtoehtoisesti vahata.

Puupuhtaat puulattiat sisällä. Revol levitetään kaksi kertaa. Huom! Kaikki ylimääräinen kuivumaton öljy pyyhitään nukkaamattomalla kankaalla pois. Valmiin pinnan kuuluu olla matta. Tämän jälkeen levitetään Crelim-vaha kaksi kertaa. Crelim taittaa Revolin voimakasta sitruunaista tuoksua.

## KÄYTTÖTIEDOT

<b>Kohteet</b>	Käsittelemättömät tai aikaisemmin öljytyt puupinnat, kuten lattiat, paneelit, huonekalut ja puuesineet.
<b>Työtap</b>	Sively tai kangaslevitys. Levitetään ohuina kerroksina. Imeytymätön öljy pyyhitään pois 15 – 30 minuutin kuivumisen jälkeen. Levitysvalmis ohentamattomana.
<b>Riittoisuus</b>	n. 15 - 20 m <sup>2</sup> / litra riippuen pinnan imevyydestä
<b>Kuivumisaika</b>	Kosketuskuiva 12 h kuluttua, uudelleen öljyttävissä 24 h kuluttua.

## TEKNISET TIEDOT

<b>Koostumus</b>	Pellavaöljy, kiinanpuuöljy, tärpättiöljy ja kuivike
<b>Kiiltoaste</b>	Himmeä
<b>Värisävyt</b>	Vaalean kellertävä. Voidaan sävyttää öljyyn hierretyillä pigmenteillä max. 3 % tai mallin mukaan Kirjoväreillä.
<b>Tiheys</b>	n. 0,9 kg / dm <sup>3</sup> .
<b>Kuiva-ainepit.</b>	n. 43 %.
<b>Pakkaus</b>	0.2, 1 ja 5 litraa.
<b>Varastointi</b>	Säilyy hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään 2 vuotta.



**Käyttöturvallisuus** ITSESYTTYMISVAARA. Öljyiset rievut poltettava käytön jälkeen tai säilytettävä tiiviisti suljetussa astiassa (lasi). Maali sisältää hydroperoksidivapaata tärpättiä. R 20/21/22. Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessa iholle ja nieltynä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

**Valmistaja** Aquamarijn, Ursa Paint: Amsterdam, Hollanti.

## TYÖOHJEET

**Pohjatyöt:** Öljyttävän pinnan on oltava kuiva sekä puhdas pölystä ja rasvoista. Lämpötilan on oltava yli + 5 °C. (Mahdolliset aiemmat pintakäsittelyt poistetaan ja tällaisessa tapauksessa pinta hiotaan ennen öljymistä).

### 1. Puulattiat, jotka öljytään ja vahataan

Revol-puuöljy levitetään siveltimellä tai kankaalla tasaiseksi kerrokseksi ja öljyä imeytetään puuhun n. 30 minuutin ajan, jonka jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään kankaalla pois. Jos öljytty pinta kiiltää, silloin öljyä on levitetty liikaa. Käsittely toistetaan. Kolmannella kerralla öljyä levitetään tasaisesti vain vähän, esim. kuivaksi puristetulla sinipiialla tai sumuttamalla. Pinnan annetaan kuivua 12-24 tuntia, jonka jälkeen lattia vahataan Crelim vahalla.

### 2. Puulattiat, jotka öljytään ja kiillotetaan

Revol-puuöljy levitetään siveltimellä tai kankaalla tasaiseksi kerrokseksi ja öljyä imeytetään puuhun n. 30 minuutin ajan, jonka jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään kankaalla pois. Jos öljytty pinta kiiltää, silloin öljyä on levitetty liikaa. Käsittely toistetaan. Kolmannella kerralla öljyä levitetään tasaisesti vain vähän, esim. kuivaksi puristetulla sinipiialla tai sumuttamalla. Pinnan annetaan kuivua 15 minuuttia. Kiillotus: Revol-puuöljy levitetään kankaalla öljytylle lattialle ohuesti ja pinta kiillotetaan koneellisesti kiillotuslaikalla (huopa). Koneellinen tasaus täyttää puuhuokokset ja kovettaa öljyn.

### 3. Puupanelointien, huonekalujen ja puuesineiden käsittely

Revol-puuöljy levitetään siveltimellä tai kankaalla tasaiseksi kerrokseksi ja öljyä imeytetään puuhun n. 30 minuutin ajan, jonka jälkeen imeytymätön öljy pyyhitään kankaalla pois. Jos öljytty pinta kiiltää, silloin öljyä on levitetty liikaa. Yhdestä kahteen käsittelykertaa riittää. Öljytty pinta voidaan vahata Crelim-vahalla, kiillottaa öljyllä tai jättää kiillottamatta, jos halutaan himmeä pinta.

Öljyiset työvälineet puhdistetaan balsamitärpätillä tai Linotyn-sitrusohenteella.



## Öljytyjen puulattioiden hoito

Puulattioihin lisätään Revol-puuöljyä säännöllisesti keskimäärin kerran vuodessa. Lattian puhdistukseen suositellaan Client-r puhdistusainetta. Client-r sisältää pellavaöljysaippuaa ja luonnonöljyjä, jotka kyllästävät ja elävöittävät Revol-puuöljyä. Annostus: 30 – 60 ml Client-r puhdistusainetta 5 litraan lämpimään veteen. Levitys kuivaksi puristetulla kankaalla. Lattiaa voi pyyhkiä myös miedolla yleispuhdistusaineella ja kuivaksi puristetulla kangasrievulla. Silikonia sisältäviä spray- puhdistusaineita ei saa käyttää.

## Tahrojen poisto

Tahrat ja naarmut voidaan poistaa paikallisesti. Revol-puuöljy levitetään vauriokohtaan ja sen annetaan imeytyä n. 15 minuuttia, jonka jälkeen imeytymätöntä öljyä hangataan vauriokohdan yli. Öljyn kuivuttua pinta kiilloitetaan ympäröivän pinnan mukaisesti.