

5.11. Saxotol -Öljymaali

(luonnonmukainen peiteväri puun maalaamiseen ulkona ja sisällä)

Saxotol -öljymaali koostuu korkealuokkaisista pellavaöljyistä, puuöljyistä, risiiniöljyistä ja mineraalipigmenteistä. Maali ei sisällä lyijysikkatiiviä ja -pigmenttiä. Maalia saadaan satiinikiiltoisena, puolikiiltävänä sekä kiiltävänä.

Luonteenomaista maalin rakenteelle on poikkeuksellisen hyvä vesihöyryn läpäisevyys. Saxotol -öljymaali laskee kosteuden ulos, jonka ansiosta puu ei ala lahota. Toisin kuin alkydimaalien kohdalla, Saxotol ei säröile pitkäaikaisessa ulkokäytössä ja sen ansiosta maalia ei tarvitse hioa tai vanhaa väriä poistaa liuottimen avulla. Vanha maali pestään vain ammoniakkivedellä tai liuottimella ja sen jälkeen maalaus voidaan suorittaa uudestaan. Nämä positiiviset ominaisuudet vaativat jatkuvaa kunnossapitoa. Aina sääolosuhteiden mukaan voidaan näitä pintoja uusia Saxotol-hoito-öljyn avulla.

Sävytys Voidaan sävyttää useiden karttojen mukaan esim. SAX, RAL, NCS jne. Sävytyskoneella 17693 sävyä

Pakkaus Kertakäyttöastiassa 1kg ja 6 kg

Varastointi Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäisastioissa 12 kuukautta. Säilytyslämpötila + 5°C - + 30°C, suojattava suoralta auringon paisteelta.

**DIN-
testituloksia**

Tiheys	(g/cm ³)	=	1,27
Kuiva-ainepitoisuus	(M - %)	=	95,7
Väri		=	valkoinen

Riittoisuus N. 150 g/m² – kertosively

Ohenne Saxotol ohenne tai Saxotol Halböl (Puoliöljy)

Sävyty Max 10% SaxMix-sävytysjärjestelmällä

Työtapa Sivellin

Pohjatyöt Alustan täytyy olla kuiva ja puhdas. Alustalla ei saa olla rasvaa, pölyä eikä muita epäpuhtauksia. Ei saa maalata suorassa auringonpaisteessa.

Käsittely-yhdistelmät

1. Vanhan öljypinnan uusintäkäsittely

- Pesu ammoniakkivedellä tai maalin poistaminen liuotusaineella
- Hionta
- Esikäsittele puhdas puu Saxotol-pohjusteella

1 x Saxotol-Pohjamaali (ks. tiedote "Saxotol-Oel-Vorlack")

1 x Saxotol-Öljymaali



2. Uudet pinnat sisällä ja ulkona

- 1 x Saxotol-Pohjuste
- 1 x Saxotol-Pohjamaali
- 1 x Saxotol-Öljymaali

Työtapa: Siveltäessä täytyy olla varovainen että ei maalaa liian paksua kerrosta. Sivelyyn sopii parhaiten paksu sivellin.

HUOM! Liian paksu kerros voi aiheuttaa ryppyjä pintaan.

Lopputuloksen parantamiseksi voidaan Saxotolia ohentaa jopa 15 % Halbölillä. Kaikki maalipinnat pitää hioa ennen seuraavaa työstöä.

Maalausolosuhteet: Vähintään + 5 astetta ja ilman suhteellinen kosteus alle 60%. Liian korkea kosteus ja vähäinen lämpötila hidastavat maalin kuivumista.

Päällemaalaus: Aikaisintaan 3 vuorokauden kuluttua, riippuen ilman lämpötilasta ja kosteudesta.

Varoitukseksi: Saxotol perustuu luonnollisiin raaka-aineisiin kuten pellavaöljyyn ja puuöljyyn, joilla on taipumus kellastua. Myös nämä tuotteiden pinnat ovat alkuvaiheessa pehmeitä. Öljyrasvahaposta lähtee tuotteelle ominainen haju.

Myrkkyluokka: Ei ole

Työvälineiden puhdistus: Pestään heti käytön jälkeen Saxotol-ohenteella

Vaarallisten aineiden merkinnät: Xi - ärsyttävä

sisältää Co-, Ba-;Zn--suolaa rasvahaposta TB:ssä

R- ja S-lausekkeet

R10: syttyvä

R43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

S 23: Vältettävä höyryn hengittämistä

S 37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä

S 38: Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

S 51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta

Kuljetusmääräykset ADR/RID-GGVS/E-luokka: ei vaarallista kuljetettavaa

Hävittäminen: Jätteet käsiteltävä ongelmajätteinä. Maalia ei saa päästää viemäriin. EY:n jäteavain nro 08 01 11.

Tiedotteen julkaisupäivämäärä: 08.12.2006 / T / J.D.

Tämän tuoteselostuksen tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan laajoihin ja pitkäaikaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin ja ovat sellaisenaan neuvoa-antavia. Koska pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteitamme, suosittelemme kiinnittämään huomiota tiedotteen päivämäärään ja tarvittaessa kyselemään, onko tämän jälkeen tuotteeseen tehty muutoksia.

KIRJOVARIT OY SUOMI, LÄKKISEPÄNTIE 22, 00620 HELSINKI, PUH. 020 780 9696

EMAIL: info@kirjovarit.fi WEB: www.kirjovarit.fi

