

## 5.15. Saxotol-Hoitoöljy

(Ekologinen kunnossapito- ja hoitoöljy)

Saxotol-Auffrischöl on väritön kunnossapito- ja hoitoöljy, jonka pohjana ovat muunnellut pitkämolekyyliset alkydihartsit ja luonnolliset öljyt. Saxotol-Hoitoöljyä käytetään vanhojen ja mattapintaisiksi muuttuneiden öljymaalien uusimiseen. Haalentuneet ja liituuntuneet pinnat saavat takaisin alkuperäisen kiiltonsa ja värisävynsä ja näin vanha maali on jälleen suojattu sään vaikutuksilta. Saxotol-Hoitoöljy ei sisällä lyijysikkatiiveja.

Käytetään uudistusaineena haalentuneiden, iän ja sään kuluttamien mattapintaisten ja helposti likaantuvien öljy- ja keinohartsivärien hoitamiseen (erityisesti ikkunaluukkujen säännölliseen hoitamiseen).

Käyttökohteita ovat mm. värilliset ikkunanpokat, puutarha- ja parvekekalusteet, piha-aidat, autotallien ovet ja kaikenlaiset puuosat sekä ei-maalattujen puupintojen pohjustukseksi kyllästettäessä. Huom.! Valkoisten tai erittäin vaaleiden maalipintojen kunnostus saattaa aiheuttaa erittäin lievää kellastumista.

<b>Toimitus</b>	Käyttövalmis (sekoitettava tai ravisteltava hyvin ennen käyttöä).
<b>Värisävyt</b>	Väritön, voidaan sävyttää kuultavaksi.
<b>Pakkaus</b>	Kertakäyttöpakkaus 1 ja 5 l.
<b>Varastointi</b>	Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäispakkauksissa 12 kuukautta. Ei saa säilyttää yli 30° C:een tai alle 2° C:een lämpötiloissa. Tämän vuoksi pakkaukset on suojattava auringonsäteiltä ja pakkaselta.
<b>Fysikaaliset ominaisuudet</b>	Tiheys, aina värisävyn mukaan (g/cm <sup>3</sup> ) = 0,874 Raaka-aineet (M-%) = 40 Leimahduspiste (°C) = > 37 Väri = väritön
<b>Riittoisuus</b>	Noin 100 g/m <sup>2</sup> .
<b>Ohennusaineet</b>	<u>Sively</u> : tärpättiohente, puhdas tärpättiöljy (n. 3 % asti) <u>Säämiskä/kangaspala</u> : tärpättiohente, puhdas tärpättiöljy (n. 5%) <u>Ruiskutus</u> : Keinoharts- ja ruiskuohennin (10 - 20 %)
<b>Esikäsittele</b>	Vanhat öljypohjaiset maalipinnat ovat palautuvia ja ne voidaan puhdistaa ja aukaista uudestaan ammoniakkiliuoksella. Vanhat maalit puhdistetaan hyvin ammoniakkiliuoksella tai RICO -lipeäpulveriliuotteella ja liuotetaan lipeässä. <b>Tärkeää: Annetaan kuivua vähintään 1 päivän ajan (jos öljyä levitetään vielä kostealle pinnalle voi pinta samentua ja karheilla).</b> Jos pinnassa on erittäin kuluneita tai somuileviä kohtia (erityisesti viistoja, leikkaus- ja poikkipuupintoja) on vioittunut maali poistettava ja pinta käsiteltävä uudestaan Saxotol-Pohjusteella sekä Saxotol-Öljymaalilla vastaavaa värisävyä käyttäen.



**Työtapa** Levitetään pehmeän pensselin, kangaspalan, pellavasäämiskän tai ruiskupistoolin avulla ohuiksi kerroksiksi. Pohja Maalattavan pinnan täytyy olla mattapintainen, puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla öljyläikkä, pölyhiukkasia tai muita epäpuhtauksia. Ei saa käyttää suoraan auringonvalossa.

**Suosittelava maalin koostumus**

Maalin uusiminen  
Puhdista vanha öljy maali hyvin  
Liota ammoniakkiuoksessa  
Anna kuivua hyvin  
Levitä n. 1 - 2 x Saxotol-Hoitoöljyä erittäin ohuina kerroksina  
Toista toimenpide n. joka 2 - 5 vuosi

**Käsittely**

Levitys säämiskän tai kangaspalan avulla:  
Koska levitettävien kerroksien täytyy olla erittäin ohuita, suositellaan 5 - 10 % ohennusta. Säämiskää täytyy kostuttaa säännöllisin väliajoin hieman ohentimella. Ylimääräinen väri poistetaan.

**Huomio:**

Pellavasäämiskät, puhdistusrädit ja muut uudistusöljyyn kastetut kangaspalat voivat syttyä itsestään tuleen (sisältävät pellavaöljyä!). Sen vuoksi ne pitää laittaa käytön jälkeen veteen tai polttaa. Maalausolosuhteet Yli + 5°C suhteellisen ilmankosteuden ollessa alle 80 %.

**Päällemaalaus:**

12 tunnin jälkeen - pohjan imukyvyistä, lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.

**Työturvallisuus**

Huomio: Voi syttyä itsestään tuleen! Sisältää pellavaöljyä!

**Työvälineiden puhdistus** Heti käytön jälkeen Saxotol-Verdünner -ohentimella tai ohennetulla tärpätillä.

**Vaarallisten ja haitallisten Xi ärsyttävä aineiden merkinnät**

sisältää: Rasvahappojen Co-,Ba-,Zn-suolaa teollisuusbenssiinissä.

R- ja S-lausekkeet

R 10: Syttyvää.

R 43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R 66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

S 37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

S 51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

**Kuljetusmääräykset**

ADR/RID-GGVS/E -luokka:

ADR luokka 3, III, 640E. Erikoismääräys 640E. UN-Nr. 1263





### **EU.n raja-arvot VOC-pitoisuuksille (DecoPaint)**

Tämä tuote on luokiteltu kategoriaan A/h: 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010). Tämä tuote sisältää <600 g/l VOC.

**Hävittäminen** Jätteet ja vanhentunut materiaali käsitellään ongelmajätteinä. Ei saa päästää viemäriin. EY-jäteavain nro 08 01 11

**Julkaisupäivä** 12.11.2007 / T / J.D.

Tämän painotuotteen tarkoitus on neuvoa asiakasta. Vaikka tiedot perustuvat tarkkoihin tutkimuksiin, eivät ne kuitenkaan ole sitovia. Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, on suositeltavaa kiinnittää huomio tiedotteen päivämäärään ja tarvittaessa tiedustella, onko uusia muutoksia tehty.



KIRJOVÄRIT OY SUOMI, LÄKKISEPÄNTIE 22, 00620 HELSINKI, PUH. 020 780 9696

EMAIL: [info@kirjovarit.fi](mailto:info@kirjovarit.fi) WEB: [www.kirjovarit.fi](http://www.kirjovarit.fi)