

5.14. Saxotol-Kuultomaali/puunsuoja

(Luonnonmukainen kuultomaali/puunsuoja sisä- ja ulkokäyttöön)

käyttötarkoitus Saxotol-Oel-Lasur on valmistettu luonnon raaka-aineista kuten pellavaöljystä, soijaöljystä, sekä mineraalisista pigmenteistä. (Läpinäkyvä rautaoksidi aina värisävyn mukaan). Koko Saxotol-Oel-järjestelmä ei sisällä lyijysikkatiiveja ja -pigmenttejä. Saxotol-Oel-Lasur sopii erinomaisesti, kun puukohteista halutaan tehdä kuultavia ja värikkäitä.

Maalilla on erittäin hyvä diffuusiokyky. Saxotol-Oel-järjestelmällä maalattu puu päästää kosteuden ulos. Näin estetään mätänemisilmiö. Saxotol-Oel-Lasuria voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, se on miltei hajuton eikä se sisällä tuholaisten torjunta-aineita. Näin Saxotol-Oel-Lasuria voidaan käyttää ongelmitta asuintiloissa. Saxotol-Oel-Lasur säättää kosteutta, imeytyy erittäin hyvin maalattavaan pintaan ja sillä on loistavat käsittelyominaisuudet.

Tyypillisiä käyttöalueita ovat mm. puuverhoukset, puiset ikkunankaihtimet jne. Sitä voidaan myös lisätä liuotinta sisältäviin alkydihartsimaaleihin. Päälystetty puu pysyy toimintakykyisenä ja eikä maali "tiivistä" sitä.

Toimitus	Käyttövalmis (sekoitettava tai ravisteltava hyvin ennen käyttöä).
Värisävyt	33 sävyä
Pakkaus	Kertakäyttöpakkaus 0,75 / 5 ja 20 l.
Varastointi	Säilytä täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäispakkauksissa 12 kuukautta. Ei saa säilyttää yli 30° C:een tai alle 5° C:een lämpötiloissa. Tämän vuoksi on pakkaukset suojattava auringonsäteiltä ja pakkaselta.
Fysikaaliset ominaisuudet	Tiheys, aina värisävyn mukaan (g/cm ³) = 0,847-0,860 Raaka-aineet (M-%) = 45,9 Leimahduspiste (°C) = > 65 Väri = kuultava
Riittoisuus	Noin 125 - 200 g/m ² .
Ohennusaineet	Ei saa ohentaa.
Sävytys	SaxMix-sävytysjärjestelmällä
Työtapa	Sively.
Pohja	Maalattavan pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla öljyläikkiä, pölyhiukkasia tai muita epäpuhtauksia. Ei saa käyttää suoraan auringonvalossa. Puun kosteuden on oltava alle 18 %, ikkunoiden kohdalla alle 12 %.

Suositteltava



KIRJOVÄRIT OY SUOMI, LÄKKISEPÄNTIE 22, 00620 HELSINKI, PUH. 020 780 9696

EMAIL: info@kirjovarit.fi WEB: www.kirjovarit.fi

maalin koostumus	Maalin uusiminen - Harjaus tai hionta - 1-2 x Saxotol-Oel-Lasur
	Uusi puupinta - 2-3 x Saxotol-Oel-Lasur
	Vanha, sään kuluttama puupinta - 1 x Saxol-Imprägniergrund-L - 2 x Saxotol-Oel-Lasur

Huomio:Väritöntä Saxotol-Oel-Lasur farblos -maalia ei saa käyttää ulkona.

Käsittely	Saxotol-Oel-Lasur levitetään ohentamattomana, kyllästettynä märkänä märälle.
Maalausolosuhteet	Yli + 5°C suhteellisen ilmankosteuden ollessa alle 80 %.
Päälle maalattavuus	24 tunnin jälkeen - puun imukyvyistä, lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.
Työturvallisuus	Ei ole

Työvälineiden puhdistus Heti käytön jälkeen Saxotol-ohentimella.

Vaarallisten ja haitallisten aineiden merkinnät

Xi ärsyttävä
sisältää: Rasvahappojen Co-,Ba-,Zn-suolaa teollisuusbenssiinissä

R- ja S-lausekkeet

R 10: Syttyvää.

R 43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R 66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

S 37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

S 51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Kuljetusmääräykset ADR/RID-GGVS/E -luokka:
Ei sisällä vaarallisia aineita.

EU.n raja-arvot VOC-pitoisuuksille (DecoPaint) Tämä tuote on luokiteltu kategoriaan A / f: 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Tämä tuote sisältää < 397 g/l VOC.

Hävittäminen Jätteet ja vanhentunut materiaali käsitellään ongelmajätteinä. Ei saa päästää viemäriin. EY-jäteavain nro 08 01 11

Julkaisupäivä 07.08.08 / T / J.D.

Tämän painotuotteen tarkoitus on neuvoa asiakasta. Vaikka tiedot perustuvat tarkkoihin tutkimuksiin, eivät ne kuitenkaan ole sitovia. Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, on suositeltavaa kiinnittää huomio tiedotteen päivämäärään ja tarvittaessa tiedustella, onko uusia muutoksia tehty.

