

### 5.13. Saxotol-Pohjamaali

(Luonnonmukainen pohjamaali puupinnoille ulko- ja sisäkäyttöön)

Saxotol-Oel-Vorlack -pohjamaalin pohjana on pellavaöljy, soijaöljy ja mineraaliset pigmentit sekä luonnolliset jauhetut lisäaineet. Saxotol-Oel-järjestelmässä ei ole käytetty lyijysikkatiiveja.

Maalilla on erittäin hyvä diffuusiokyky. Saxotol-Oel-järjestelmällä maalattu puu päästää kosteuden ulos. Näin estetään mätänemisilmiö.

Toisin kuin alkydihartsimaalien kohdalla, Saxotolin maalikerros ei halkeile, vaikka on ollut vuosia alttiina ulkoilmalle, eikä sitä näin tarvitse hioa tai poista lipeällä. Huonokuntoinen/heikosti kiinni oleva öljyväri poistetaan ja sen jälkeen voidaan ko. kohta maalata uudelleen.

**Toimitus** Valkoinen. Voidaan sävyttää useiden karttojen mukaan esim. [SAX](#), NCS, RAL jne. Sävytyskoneella 17540 sävyä.

**Pakkaus** Kertakäyttöpakkaus 1kg ja 6 kg.

**Varastointi** Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäispakkauksissa 12 kuukautta. Ei saa säilyttää yli 30° C:een tai alle 5° C:een lämpötiloissa. Tämän vuoksi pakkaukset on suojattava auringonsäteiltä.

**Fysikaaliset ominaisuudet**

Tiheys	(g/cm <sup>3</sup> )	= 1,67
Vaaleus Y	(%)	= 89,1
Peittävyys dY	(200 (m märkä) (%))	= 99,2
Kiiltoaste (kulma 60°)	(1)	= 41
Väri		= Valkoinen.
VOC	(%)	= 13,5

**Riittoisuus** Noin 150 g/m<sup>2</sup>.

**Ohennusaineet** Saxotol-ohenne.

**Sävytys** Kork. 10 % SaxMix-sävytysjärjestelmällä.

**Työtapa** Sively

**Pohja** Maalattavan pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla öljyläikkä, pölyhiukkasia tai muita epäpuhtauksia. Ei saa käyttää suoraan auringonvalossa.

#### Suosittelava maalin koostumus

- Vanha öljyväri
- Pesu ammoniakiliuoksella tai lipeällä.
- Hionta.
- Kaikki käsittelemättömät puupinnat esikäsitellään Saxotol-Pohjusteella.
- 1x Saxotol-Pohjamaali
- 1x Saxotol-Öljyväri (ks. tiedote ”Saxotol-Oel-Decklack”).

Uudet puupinnat, sisä- ja ulkotilat  
- 1x Saxotol-Pohjuste  
- 1x Saxotol-Pohjamaali  
- 1x Saxotol-Öljymaali (ks. tiedote ”Saxotol-Oel-Decklack”).

### **Käsittely**

Maalattaessa täytyy huomioida oikea työtapa, ettei kerroksesta tule liian paksu. Väriin levittämiseen sopii parhaiten paksu lakka- tai rengassivellin. Ruiskutettaessa saa tehdä vain yhden ristiliikkeen pintaan. Jos maalikerros on liian paksu, voi syntyä ryppyjä.

Kaikki maalipinnat täytyy hioa ennen uutta käsittelyä.

### **Maalausolosuhteet**

Lämpötilan on oltava yli + 5° ja suhteellisen ilmankosteuden alle 60 %. Jos ilmankosteus on liian korkea ja lämpötila liian alhainen, tulee maalista himmeää ja kuivuminen viivästyy.

### **Päälle maalattavuus**

Aikaisintaan 1 päivän kuluttua, lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.

### **Työturvallisuus**

Ei ole

### **Työvälineiden**

puhdistus Heti käytön jälkeen Saxotol-ohentimella.

### **Vaarallisten ja haitallisten aineiden merkinnät**

Ei ole.

Sisältää orgaanisia kobolttiyhdisteitä (White Spirit)  
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

R- ja S-lausekkeet

R 10: Syttyvää.

R 66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

S 51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

### **Kuljetusmääräykset**

ADR/RID-GGVS/E -luokka:

Ei sisällä vaarallisia aineita.

### **Hävittäminen**

Jätteet ja vanhentunut materiaali käsitellään ongelmajätteinä. Ei saa päästää viemäriin. EY-jäteavain nro 08 01 11

### **Julkaisupäivä**

08.12.06 / T / J.D.

Tämän painotuotteen tarkoitus on neuvoa asiakasta. Vaikka tiedot perustuvat tarkkoihin tutkimuksiin, eivät ne kuitenkaan ole sitovia. Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, on suositeltavaa kiinnittää huomio tiedotteen päivämäärään ja tarvittaessa tiedustella, onko uusia muutoksia tehty.

