

5.12. Saxotol-Pohjuste

(Luonnonmukainen pohjuste puupintoihin ulko- ja sisäkäyttöön)

Saxotol-Oel-Grundierung-pohjusteen pohjana on pellava- ja soijaöljy, mineraaliset pigmentit sekä luonnolliset, jauhetut lisäaineet. Saxotol-Oel-järjestelmässä ei ole käytetty lyijysikkatiiveja.

Saxotol-Oel-Grundierung sopii erityisesti käsittelemättömän puun pohjustukseen. Maalilla on erittäin hyvä diffuusiokyky. Saxotol-Oel-järjestelmällä maalattu puu päästää kosteuden ulos. Näin estetään mätänemisilmiö.

Toisin kuin alkydihartsimaalien kohdalla, Saxotolin maalikerros ei halkeile, vaikka on ollut vuosia alttiina ulkoilmalle, eikä sitä näin tarvitse hioa tai poista lipeällä. Huonokuntoinen/heikosti kiinni oleva öljymaali poistetaan ja sen jälkeen voidaan ko. kohta maalata uudelleen.

Toimitus	Valkoinen.
Pakkaus	Kertakäyttöpakkaus 1kg ja 6 kg.
Varastointi	Säilyy täysissä ja hyvin suljetuissa alkuperäispakkauksissa 12 kuukautta. Ei saa säilyttää yli 30° C:een tai alle 5° C:een lämpötiloissa. Tämän vuoksi pakkaukset on suojattava auringonsäteiltä.
Fysikaaliset ominaisuudet	Tiheys (g/cm ³) = 1,28 Vaaleus Y (%) = 88.5 Peittävyys dY (150 (m märkä) (%))= 95.1 Kiiltoaste (kulma 60°) (1) = 13 Väri = Valkoinen.
Riittoisuus	Noin 150 g/m ² .
Ohennusaineet	Saxotol-Ohenne.
Sävytys	Kork. 10 % SaxMix sävytysjärjestelmällä.
Työtapa	Sively.
Pohja	Maalattavan pinnan täytyy olla puhdas ja kuiva. Siinä ei saa olla öljyläikkiä, pölyhiukkasia tai muita epäpuhtauksia. Ei saa käyttää suoraan auringonvalossa.
Suosittelava maalin koostumus	Vanha öljyväri - Pesu ammoniakiliuoksella tai lipeällä. - Hionta. - Kaikki käsittelemättömät puupinnat esikäsitellään Saxotol-Pohjusteella. - 1x Saxotol-Pohjamaali - 1x Saxotol-Öljymaali (ks. tiedote ”Saxotol-Oel-Decklack”).



Uudet puupinnat, sisä- ja ulkotilat
- 1x Saxotol-Pohjuste.
- 1x Saxotol-Pohjamaali
- 1x Saxotol-Öljymaali (ks. tiedote ”Saxotol-Oel-Decklack”).

Käsittely

Maalattaessa täytyy huomioida oikea työtapa, ettei kerroksesta tule liian paksu. Väriin levittämiseen sopii parhaiten paksu lakka- tai rengassivellin.

Kaikki maalipinnat täytyy hioa ennen uutta käsittelyä.

Maalausolosuhteet

Lämpötilan on oltava yli + 5° ja suhteellisen ilmankosteuden alle 60 %. Jos ilmankosteus on liian korkea ja lämpötila liian alhainen, maalista tulee himmeää ja kuivuminen viivästyy.

Päälle maalattavuus

Aikaisintaan 1 päivän kuluttua, lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.

Työturvallisuus

Ei ole

Työvälineiden puhdistus Heti käytön jälkeen Saxotol-ohentimella.

Vaarallisten ja haitallisten aineiden merkinnät

Ei ole.

Sisältää orgaanisia kobolttiyhdisteitä (White Spirit)
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita.

R- ja S-lausekkeet

R 10: Syttyvää.

R 66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

S 51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Kuljetusmääräykset

ADR/RID-GGVS/E -luokka:

Ei sisällä vaarallisia aineita.

Hävittäminen

Jätteet ja vanhentunut materiaali käsitellään ongelmajätteinä. Ei saa päästää viemäriin. EY-jäteavain nro 08 01 11

Julkaisupäivä

08.12.06 / T / J.D.

Tämän painotuotteen tarkoitus on neuvoa asiakasta. Vaikka tiedot perustuvat tarkkoihin tutkimuksiin, eivät ne kuitenkaan ole sitovia. Koska kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, on suositeltavaa kiinnittää huomio tiedotteen päivämäärään ja tarvittaessa tiedustella, onko uusia muutoksia tehty.

