



## Novalis Thermo

Vesiohenteinen kellastumaton lämpöpatterimaali sisäkäyttöön. Soveltuu metallisten pattereiden käsittelyyn. Novalis Thermo kestää korkeita lämpötiloja kellastumatta, omaa erinomaisen tarttuvuuden, on valumatonta ja hyvin peittävä.

<b>Levitys</b>	Sivellin, tela tai ruisku.
<b>Ohennus</b>	Sivellin tai tela 5-10 % vedellä, ruisku 10-15% vedellä.
<b>Riittoisuus</b>	9-11 m <sup>2</sup> /l kerrosta kohti pinnasta riippuen
<b>Pohjustusaineet</b>	Oikosin Anti Rust, Novalis Rust Converter
<b>Levityslämpötila</b>	+5°C - +36°C (ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää 80%)
<b>Kuivumisaika</b>	2-4 h kosketuskuivaksi, 6 h uudelleenmaalattavaksi, 24 h kokonaiskuivumisaika (lämpötila = 20°C, ilman suhteellinen kosteus 75%)
<b>Työkalujen puhdistus</b>	Vedellä
<b>Ominaispaino</b>	1,25 kg/l +/- 3%
<b>pH</b>	8.5-9.5
<b>Säilytyslämpötila</b>	+2°C - +36°C. Suojaa jäätymiseltä.
<b>Kulutuskestävyys</b>	DIN 53778-normin mukainen, kestää yli 5000 kulutuskertaa
<b>Sävytys</b>	Värikartan värisävyt tai mallin mukaan
<b>Pakkauskoot</b>	0,75 – 2,25 l
<b>Valmistaja</b>	Oikos, Gatteo Mare, Italia