

### 6.3. Toplin

Korkealaatuinen, modifioitu pellavaöljymaali. TOPLIN – maali on hyvin peittävä ja helposti levittyvä. Muodostaa elastisen, kiiltävän ja kulutusta kestävän pinnan.

<b>Käyttö</b>	Puupinnat sisällä ja ulkona sekä kipsi- ja metallipinnat. Toplin- öljymaali soveltuu myös mekaanista kulutusta vaativiin kohteisiin, kuten pöydät, ovet, tuolit ym.
<b>Sideaine</b>	Pellavaöljy / standöljy, alkydiöljy
<b>Pigmentit</b>	Myrkyttömiä luonnon pigmenttejä, kuten okra, umbra ym. sekä orgaanisia mineraalipigmenttejä, kuten titaanioksidi ja rautaoksidi.
<b>Täyteaineet</b>	Kobolttikuivike, kvartsi, mehiläis- / karnaubavaha, soijalestiini.
<b>Ohenne</b>	Terra-balsamitärpätti tai Linotyn-sitrusohennin.
<b>Kiiltoaste</b>	Kiiltävä n. 90.
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen ja <b>8</b> tehdasväriä ja <b>201 sax</b> -värikartanväriä. Sävytys Pellavaöljyyn hierretyillä pigmenteillä max 3 % tai tehdasväreillä kaikissa suhteissa.
<b>Tiheys</b>	n. 1,4 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Viskositeetti</b>	n. 0,8 Pa.s
<b>Kuiva-ainepit.</b>	n. 72 %
<b>Riittoisuus</b>	n. 10-12 m <sup>2</sup> / litra
<b>Kuivumisaika</b>	Kosketuskuiva n. 3 tunnissa, päällemaalaus 8 tunnin kuluttua olosuhteista riippuen. Hyvä ilmanvaihto edistää kuivumista.
<b>Työtap</b>	Sively, ruiskutus. Sekoitetaan hyvin ennen maalausta ja myös maalaamisen aikana.
<b>Pakkaus</b>	0.75, 2.5 litraa
<b>Varastoitavuus</b>	Hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa vähintään 2 vuotta
<b>Työsuojelu</b>	Syttyvää. Sisältää hydroproksidi vapaata tärpättiä. R20/21/22

## **Käsittely-yhdistelmät:**

### **Pohjatyö**

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ja puhdas pölystä ja rasvasta.  
Maalattaessa lämpötilan on oltava yli + 5°C ja puun kosteus 18 – 20 %.

### **1. Uusi tai vanha käsittelemätön puu**

- 1.1 1 x Prelin/Profilin-pohjamaali ohennettuna n. 20 %
- 1.2 1 x Toplin-pellavaöljy ohennettuna n. 10 %  
1 x Toplin-pellavaöljy ohennettuna n. 5 %

### **2. Vanhan puupinnan uusintakäsittely**

- 2.1 Vanhan maalipinnan puhdistus ja hionta
- 2.2 1 x Prelin/Profilin-pohjamaali paljaisiin kohtiin ohennettuna n. 10 – 20 %  
1 x Toplin-pellavaöljy maali ohennettuna n. 10 %  
1 x Toplin-pellavaöljy maali ohennettuna n. 5 %

### **3. Metallipinnat**

- 3.1 Metallin esikäsittely ja pohjustus ruosteelta
- 3.2 1 x Prelin/Profilin-pohjamaali ohennettuna n. 10 %
- 3.3 1 x Toplin -pellavaöljy maali ohennettuna n. 5 %  
1 x Toplin -pellavaöljy maali ohentamattomana

### **4. Kipsipinnat**

- 4.1 Kipsin kyllästäminen Terra-pellavaöljyvernissalla
- 4.2 1 x Prelin/Profilin-pohjamaali ohennettuna 20 %
- 4.3 1 x Toplin -pellavaöljy maali ohennettuna n. 10 %  
1 x Toplin -pellavaöljy maali ohennettuna n. 5 %