PRELIN

Korkealaatuinen, luonnon raaka-aineista valmistettu perinteinen öljymaali. Prelin-pohjamaali on hyvin tarttuva ja helposti levittyvä. Prelin suojaa hyvin puuta kosteus- ja sinistymisvaurioilta.

KÄYTTÖTIEDOT

Kohteet	Puu-, metalli- ja kipsipinnat sisällä ja ulkona. Linal-, Toplin- ja Satilin – öljymaalien pohjamaali. Soveltuu myös pintamaaliksi haluttaessa himmeää pintaa sisätiloissa.
Työtapa	Sively. Sekoitetaan hyvin ennen maalausta ja myös maalauksen aikana. **Ohennetaan aine ennen käyttöä balsamitärpätillä 10–20 %.**
Riittoisuus	n. 10 - 15 m2 / litra
Kuivumisaika	Kosketuskuiva n. 5 tunnissa, päällemaalaus 24 - 48 tunnin kuluttua olosuhteista riippuen. Hyvä ilmanvaihto edistää kuivumista.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine	Pellavaöljy / standöljy
Pigmentit	Myrkyttömiä epäorgaanisia mineraalipigmenttejä, kuten titaanioksidi ja sinkkivalkoinen.
Ohenne	Balsamitärpätti tai Linotyn-sitrusohennin
Kiiltoaste	Himmeä
Värisävyt	Valkoinen
Täyteaine	Kobolttikuivike, kvartsi, soijalesitiini
Tiheys	n. 1,5 kg / dm3
Viskositeetti	n. 0,7 Pa.s.
Kuiva-ainepit.	n. 80 %.
Astiakoko	1, 2.5 ja 5 litraa
Varastointi	Hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa väh. 2 vuotta.

Kirjovärit Oy Suomi
Läkkisepäntie 22
00620 HELSINKI
www.kirjovarit.fi
info@kirjovarit.fi
Puh 020 780 9696
Fax 020 780 9690

Työsuojelu ITSESYTTYMISVAARA. Maalin kostuttamat rätit, paperit, sienet ja trasselit syttyvät helposti itsestään. Ne on kostutettava vedellä ja kuivattava levitettynä paloturvallisessa paikassa TAI poltettava välittömästi paloturvallisessa paikassa. Ei lasten tai eläinten ulottuville.

Valmistaja Aquamarijn, Ursa Paint; Amsterdam, Hollanti

TYÖOHJEET

Pohjatyöt: Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puhdas pölystä ja rasvasta sekä irtonaisesta aineksesta. Maalattaessa lämpötilan on oltava yli + 5 °C ja puun kosteuden alle 20 %. Ikkunoiden kohdalla alle 12%.

1. Uusi puupinta tai vanhan puupinnan uusintakäsittely

Vanhan pinnan puhdistus ja hionta
1 x Prelin-pohjamaali puupaljaisiin kohtiin ohennettuna 10-20 %
2 x Linal-öljymaalilla. Suositus: ensimmäistä kerrosta ohennetaan 5% balsamitärpätillä.

2. Metallipinnat

Metallin hionta ja ruosteen poisto.
Ruosteenestomaali
1 x Prelin-pohjamaali ohennettuna n. 10 %
1 x Linal-öljymaalilla ulkotiloissa

3. Kipsipinnat

Kipsin kyllästäminen Aquamarijn-pellavaöljyvernissalla (imeytymätön vernissa pyyhitään pois nukkaamattomalla kankaalla n. 30 minuutin päästä levityksestä)
1 x Prelin-pohjamaali ohennettuna n. 10 %
2 x Linal-öljymaalilla

Työsuojelu Syttyvä. Sisältää hydroperoksidivapaata tärpättiä. R 20/21/22

EU VOC Raja-arvo 400g/l (2007) / 300g/l (2010), tuote sisältää max 300 g/l VOC

Muuta huomioitavaa: Ohennettua Prelin-pohjamaalia voidaan myös ruiskuttaa tehdasmaalaamossa.

Puhdistusohjeet: Puhdistuksessa käytetään nihkeätä pesuliinaa ja yleispuhdistusaineita. Vahvasti alkaalisia puhdistusaineita on vältettävä n. kuukauden ajan maalaustyön jälkeen.

Huoltomaalaus: Katso kohta **2.** vanhan pinnan uusintakäsittely.

Kirjovärit Oy Suomi
Läkkisepäntie 22
00620 HELSINKI
www.kirjovarit.fi
info@kirjovarit.fi

Puh 020 780 9696
Fax 020 780 9690